

Bona **Chroma**™

COLORATION À BASE D'EAU POUR PLANCHERS DE BOIS FRANC

FAQs

Bona.com

Bona®

PRÉPARATION DU SOL

Q | Mon ponçage de finition final influencera-t-il la couleur?

A | Un ponçage plus fin donnera une couleur plus claire et un ponçage plus grossier donnera une couleur plus foncée.

Q | Est-il nécessaire d'arroser le sol avant d'appliquer Bona Chroma pour obtenir une couleur plus riche?

A | Parce que Bona Chroma est à base d'eau, il n'est pas nécessaire d'arroser le sol avant l'application pour obtenir une saturation complète des couleurs. Cependant, sur certaines essences de bois comme l'érable, ouvrir le grain du bois avec de l'eau peut aider à atténuer les incohérences lors du ponçage.

Q | Est-ce que l'ouverture du grain avec de l'eau rendra Bona Chroma plus sombre?

A | Oui, la couleur sera plus foncée, mais pas aussi foncée que si vous utilisiez une teinture à base d'huile.

APPLICATION

Q | Bona Chroma peut-il être poli ou dépoli?

A | Bona recommande d'appliquer Bona Chroma avec un rouleau et un tampon, en enlevant environ 50 % de l'excès de liquide avec une serviette éponge et un outil estompeur, puis en polissant le reste avec un tampon blanc 3M.

Q | Puis-je appliquer Bona Chroma à la main?

A | Oui, vous pouvez appliquer la teinture à l'aide du tampon de découpe et retirer environ 50 % de l'excès de liquide à l'aide d'une serviette éponge et d'un outil estompeur. Assurez-vous d'appliquer une pression ferme lorsque vous retirez l'excédent pour vous assurer que ces zones correspondent à toutes les zones terminées avec le tampon de polissage.

Q | Quelle épaisseur est nécessaire lors de l'application de Bona Chroma avec un tampon de découpe et un rouleau?

A | La quantité de coloration appliquée doit être similaire à une fine couche de peinture sans flaque. Le grain du bois ne doit pas être visible facilement.

Q | Puis-je verser du Bona Chroma sur le sol?

A | Oui. Cependant, des éclaboussures se produiront probablement en raison de sa faible viscosité.

Q | À quelle vitesse dois-je me déplacer lors du polissage de Bona Chroma?

A | Tout d'abord, déplacez-vous lentement sur toute la surface pour répartir uniformément les tourbillons humides, puis parcourez à nouveau la surface, à un rythme plus rapide, jusqu'à ce que le champ de travail soit uniformément coloré et que les tourbillons humides aient disparu.

Q | Que dois-je faire lorsque je dois retourner le tampon blanc au milieu de la pièce?

A | Passez le nouveau tampon blanc sur une petite surface de 0,40 m^2 (4 pi^2) qui a été recouverte mais dont l'excédent n'a pas encore été essuyé. Cela empêchera le tampon blanc de ramasser trop de teinture et de laisser une section claire là où vous avez commencé.

Q | La couleur Bona Chroma sera-t-elle plus profonde si je n'élimine pas l'excédent de produit et si j'ignore le polissage?

A | La couleur ne sera pas plus foncée. Cependant, le tampon d'application blanc sera saturé plus rapidement, ce qui entraînera des dépôts plus épais de couleur en excès qui peuvent apparaître sous la forme d'un voile sombre dans les zones de chevauchement. Bona ne recommande pas de sauter le processus d'élimination et de polissage d'excès du produit.

Q | Quel est le temps d'ouverture sur le sol avant de devenir collant?

A | Cela dépendra de l'humidité intérieure, de la température et de la couleur. Une faible humidité et une température élevée raccourciront le temps d'ouverture. Les couleurs fortement pigmentées peuvent également connaître des temps d'ouverture plus courts.

Q | Combien de temps après l'application peut-on circuler sur Bona Chroma?

A | Le sol peut être piétiné immédiatement après le polissage de la couleur. Pour de meilleurs résultats, Bona recommande d'utiliser des chaussons ou des serviettes sous les pieds.

Q | Est-ce que Bona Chroma provoquera un gonflement du grain?

A | Non, le processus de polissage avec Bona Chroma atténue ce problème et fournit une surface ultra lisse prête pour votre système de finition. Les endroits où vous ne pouvez pas utiliser le tampon de polissage comme les marches d'escalier, les contremarches ou les endroits difficiles d'accès, auront une légère augmentation du grain, mais pas au même degré que si vous deviez arroser le sol.

Q | Puis-je ajouter de l'eau à Bona Chroma pour diluer la coloration?

A | Non, n'ajoutez pas d'eau à Bona Chroma. Utilisez plutôt Bona Chroma Clear pour diluer la coloration.

Q | Est-ce que Bona Chroma peut saigner?

A | Pas au sens traditionnel; cependant, s'il y a un déplacement vertical important des planches individuelles — comme lorsqu'on marche sur le sol — la coloration qui s'est infiltrée entre les planches peut remonter à la surface.

Q | Comment fonctionne Bona Chroma sur d'autres essences de bois comme le cerisier brésilien, l'érable, le pin ou le noyer?

A | Bona Chroma teinte diverses essences de bois de la même manière. Cependant, lors de la teinture d'essences de bois plus difficiles, comme l'érable ou le cerisier américain, vous pouvez vous attendre à une apparence plus tachetée, semblable à l'utilisation d'une teinture modifiée à l'huile.

Q | Que se passe-t-il si j'applique Bona Chroma sur des surfaces peintes telles que des plinthes ou des moulures?

A | En règle générale, Bona Chroma s'essuiera avec une serviette en tissu éponge humide. Certaines finitions peintes à faible brillance peuvent nécessiter un nettoyant de surface multi-usage pour éliminer correctement la teinture.

Q | Si cela fait plus de 48 heures que j'ai appliqué Bona Chroma, dois-je faire une préparation supplémentaire?

A | Aucune préparation n'est nécessaire. Assurez-vous que personne n'a contaminé la surface avec d'autres produits et enduisez comme vous le feriez normalement.

APPLICATEURS

Q | Que dois-je utiliser si je n'ai pas de rouleau Bona?

A | Un rouleau à poils standard de 9,50 mm (3/8 po) peut être utilisé à la place; cependant, assurez-vous que la couverture est la même qu'avec un rouleau en microfibre Bona.

Q | Combien de temps dure un tampon blanc?

A | Cela dépend de la couleur appliquée, mais généralement, un tampon blanc durera de 14 m2 à 28 m2 (150 à 300 pieds carrés) par tampon en utilisant les deux côtés.

Q | Est-ce que les rouleaux/tampons de découpe peuvent être lavés et sont réutilisables pour la même couleur?

A | Oui, après chaque utilisation, laver soigneusement tous les applicateurs à l'eau claire et les conserver dans un contenant hermétique.

Bona®

MÉLANGE

Q | Pourquoi dois-je ajouter l'additif de coloration Bona?

A | L'additif de coloration Bona conserve la couleur de Bona Chroma lors du revêtement avec une finition Bona.

Q | Qu'advient-il de la coloration lorsque l'additif de coloration Bona vieillit et s'épaissit?

A | Si l'additif de coloration Bona est encore liquide et se mélange complètement à Chroma, il fonctionnera correctement.

Q | Quelle est la durée de vie en pot une fois que Bona Chroma est mélangé avec l'additif de coloration Bona?

A | Une fois mélangé avec l'additif de coloration Bona, Bona Chroma a une durée de vie en pot de 24 heures.

Q | Bona Chroma peut-il être remélangé avec l'additif de coloration Bona?

A | Non, Bona Chroma ne peut être mélangé qu'une seule fois. Pour mélanger de plus petites quantités, utilisez un ratio de 20:1 (5 %) de Bona Chroma à l'additif de coloration Bona.

Q | Comment se débarrasser des chiffons imbibés de Bona Chroma?

A | Les chiffons imbibés de Bona Chroma ne sont pas combustibles et peuvent être rincés et réutilisés pour d'autres applications que pour Chroma ou immédiatement jetés.

DIVERS

Q | Est-ce que Bona Chroma est stable au gel/dégel?

A | Bien que Bona Chroma soit stable au gel et au dégel, nous vous recommandons d'éviter les conditions avec des températures extrêmement élevées ou basses pendant de longues périodes, afin d'éviter tout dommage. Apportez toujours le produit sur le chantier pour qu'il s'acclimate, ou conservez-le à l'atelier ou sur le lieu de distribution jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour le travail. Nous recommandons d'entreposer Bona Chroma dans des conditions idéales de 18 ° à 27 °C (65 ° à 80 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.

Q | Comment décongeler Bona Chroma s'il gèle?

A | Laissez Bona Chroma décongeler naturellement sans aucune agitation, en le plaçant sur une étagère à température ambiante. Des dommages peuvent survenir pendant le processus de décongélation lorsque le produit est partiellement congelé et agité (c'est-à-dire secoué ou en bougeant dans un véhicule). Avant de l'utiliser sur un chantier, nous vous recommandons de tester d'abord le produit pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le processus de congélation-décongélation.

Q | Quelles sont les meilleures pratiques pour utiliser Bona Chroma comme toner dans un scellant?

A | Lors de l'utilisation de Bona Chroma comme toner dans un scellant à base d'eau Bona, 2 % à 5 % peuvent être ajoutés sans l'additif de coloration Bona. Pour obtenir la couleur finale souhaitée, il sera nécessaire d'appliquer plusieurs couches fines pour éviter les traces d'application.