



Bona Craft Oil 2K[®]

Unique Blend of Different Vegetable Oils

A two-component natural penetrating oil with short dry times and excellent wear-resistance



Bona Craft Oil 2K[®] est fabriqué à partir d'huiles végétales modifiées et catalysé avec un durcisseur pour un séchage plus rapide et une plus grande durabilité. Elle peut être utilisée seule comme huile haute performance à séchage rapide, ou peut être recouverte de n'importe quelle finition de la famille Bona Traffic[®] HD, pour ajouter de la brillance et minimiser l'entretien futur. L'huile 2K fonctionne parfaitement avec une grande variété d'essences de bois, y compris le cerisier, le noyer, le chêne fumé et le hêtre étuvé.

- Protection en une seule couche
- Long temps ouvert et durée de vie en pot
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Disponible en 8 couleurs de base qui peuvent être mélangées pour une palette unique illimitée
- Taux de couverture 600-800 pi²/conteneur



Bona Craft Oil 2K®

Unique Blend of Different Vegetable Oils

A two-component natural penetrating oil with short dry times and excellent wear-resistance

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients - Pigments, résine de polyuréthane modifiée à l'huile, huile végétale, distillats de pétrole et siccatifs

Solides - 96-98% (selon la couleur)

COV – 25 g/L (0,21 livre par gallon de COV)

Dilution – Ne pas diluer

Odeur - non offensante

Stabilité – durée de conservation de 2 an dans un contenant non ouvert

Couleurs – Neutre, Givré, Cendre, Argile, Charbon, Air, Galet et Sable

Emballage – 42,3 FL. Oz (0,33 gallon) 1,25 L

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Temps de séchage – 8 heures Couleurs neutres/12 heures

Utilisation légère - 24 heures

Couverture – 600-800 pieds carrés par conteneur

Taux de guérison – 70 % après 24 heures 100 % après 5 jours

Élimination – Les déchets et les conteneurs vidés doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Utilisation commerciale et résidentielle, y compris les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les magasins de détail, les hôpitaux, les écoles et les maisons de retraite.

AVANT UTILISATION, LIRE LES ALLFICHES DE SÉCURITÉ .DATA

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

Avertissement! Nocif en cas d'inhalation. Peut provoquer une réaction cutanée allergique. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Porter des gants de protection : caoutchouc nitrile recommandé. Éviter de respirer les vapeurs. AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES ÉTIQUETTES ET FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

COMPATIBILITÉ

Les résultats des produits peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les exotiques huileux et résineux. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le sol en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie. 2. Effectuez votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis Bona® MultiDisc avec du papier de grain 120 à 150. 3. Utilisez une brosse Bona Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur. 4. Fixez avec un chiffon ou un tampon de nettoyage en microfibre Bona® sec. 5. Appliquez Bona Craft Oil 2K.

SYSTÈME BONA CRAFT OIL 2K®

Bona Craft Oil 2k est conçu pour pénétrer et sceller le bois nu en une seule couche. Dans certains cas, une



Bona Craft Oil 2K®

Unique Blend of Different Vegetable Oils

A two-component natural penetrating oil with short dry times and excellent wear-resistance

deuxième application peut être nécessaire pour une couverture uniforme et une apparence de couleur. D'autres couleurs Bona Craft Oil 2K peuvent être mélangées pour créer des mélanges personnalisés. Visitez Bona.com pour plus d'informations sur les produits.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Tampon de polissage rouge, truelle en acier Bona, raclette, tampon de découpe Bona, pinceau de 2 po et chiffon en coton Bona.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

1. À l'aide d'un marteau, enfoncez un tournevis dans le haut et le bas du récipient supérieur (Partie B) et laissez le durcisseur se vider complètement dans le récipient inférieur (Partie A). 2. Retirez le couvercle et mélangez soigneusement le contenu. Pour mélanger de petites quantités de Bona Craft Oil 2K, utilisez un ratio de 1:9. BONA CRAFT OIL 2K NE PEUT PAS ÊTRE REDURCI.

APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K SEULEMENT

LE TAUX D'APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K VARIERA EN FONCTION DE L'ESSENCE DE BOIS ET DE LA SÉQUENCE DE PONÇAGE. EN MOYENNE, UN RÉCIPENT DE 1,25 L PROTÈGE/COUVRE 600 À 800 PIEDS CARRÉS DE PLANCHER EN BOIS.

1. Appliquez une fine couche de Bona Craft Oil 2K mélangé sur le sol à l'aide d'un tampon à 175 tr/min et d'un tampon de polissage rouge en travaillant dans les deux sens avec le grain du bois lorsque cela est possible. Pour les zones que le tampon ne peut pas atteindre, utilisez une truelle ou un tampon découpé pour appliquer. 2. Laissez l'huile pénétrer la surface du bois pendant 15 à 30 minutes. 3. Enlevez l'excès

d'huile à l'aide d'un tampon et d'un chiffon en coton Bona propre enroulé autour d'un tampon de polissage blanc, rouge ou vert de 2,5 cm. Cha

2. ngez de chiffon au besoin. Laissez l'huile sécher complètement avant utilisation (8 heures pour les couleurs neutres/12 heures pour les couleurs sous des conditions idéales). conditions de 65°-80°F et 40%-60% d'humidité relative). Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une ventilation et un débit d'air accrus réduiront le temps de séchage.

DURÉE DE VIE EN POT :

LE MÉLANGE HUILE/DURCISSEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS LES 6 À 8 HEURES APRÈS AVOIR ÉTÉ MÉLANGÉ.

DURCISSEMENT

Le sol est prêt pour une utilisation légère et le remplacement des meubles après 12 à 24 heures et durcira complètement en environ 5 à 7 jours dans des conditions idéales (65°- 80° F/40-60 % d'humidité relative). Le sol peut être piétiné après 8 à 12 heures, mais reste sensible aux éraflures ou aux marques jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Ne remplacez pas les carpettes tant que le sol n'est pas complètement sec.

INSTRUCTIONS DE REVÊTEMENT SUPÉRIEUR

Dans les situations où une couche de protection supplémentaire est souhaitée, Bona Craft Oil 2K peut être recouvert une famille de finitions Bona Traffic HD®.

1 . Appliquez Bona Craft Oil 2K selon les instructions (voir APPLICATION DE BONA CRAFT OIL 2K). 2 . Laissez Bona Craft Oil 2K sécher pendant au moins 8 heures pour le neutre et 12 heures pour toutes les



Bona Craft Oil 2K[®]

Unique Blend of Different Vegetable Oils

A two-component natural penetrating oil with short dry times and excellent wear-resistance

autres couleurs. **3** . Aspirez et collez le sol avec un tampon de nettoyage sec en microfibre Bona. **4**. Appliquer 1 à 2 couches de finition Bona Traffic HD selon les instructions sur l'étiquette.

REVÊTEMENT SUPÉRIEUR APRÈS ENTIÈREMENT DURCI

1. Nettoyez le sol en profondeur avec A Bona PowerScrubber[®] et Bona Deep Clean Solution[®]. Laisser suffisamment de temps pour que la surface sèche complètement. **2**. Appliquez la même couleur Craft Oil 2K sur le sol selon les instructions et laissez sécher complètement (8 heures pour Neutral et 12 heures pour toutes les autres couleurs). **3**. Aspirez et collez le sol avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona sec. **4**. Appliquer Bona Traffic HD, Bona Traffic ou Bona Traffic Naturelle selon les instructions de l'étiquette. Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas suivis et si le sol n'a pas été testé pour sa compatibilité.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Les sols peuvent être nettoyés avec le Bona Deep Clean System ou le Bona Craft Oil 2K Soap. Bona Craft Oil 2K Care ou Bona Craft Oil 2K peuvent ensuite être appliqués pour redonner de l'huile aux zones présentant des signes d'usure. Suivez les instructions sur l'étiquette.

NETTOYER

Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés avec de l'essence minérale. Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

ENTRETIEN DES SOLS

Attendez 1 à 2 jours avant d'utiliser tout type d'entretien humide. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes d'entrée pour empêcher l'excès de saleté et de gravier. Balayez ou passez l'aspirateur tous les jours et nettoyez au besoin. Utilisez des patins en feutre sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.

LA STABILITÉ

Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert

STOCKAGE ET ELIMINATION

Bona Craft Oil 2K doit être stocké dans un environnement climatisé. GARDER DU GEL. Ne pas entreposer au-dessus de 100° F.

DANGER

LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRIMÉS AVEC DE L'HUILE BONA CRAFT PEUVENT S'ENFLAMMER SPONTANÉMENT S'ILS SONT JETÉS DE MANIÈRE INCORRECTE. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACEZ LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT EN MÉTAL SCELLÉ ET REMPLI D'EAU.



Bona Craft Oil 2K®

Unique Blend of Different Vegetable Oils

A two-component natural penetrating oil with short dry times and excellent wear-resistance

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	Couleur	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
GT570014015	Neutre	1,25L	4	13.9
GT571114015	Gel	1,25L	4	16.85
GT574114015	Cendre	1,25L	4	16.1
GT572114015	Argile	1,25L	4	16.85
GT573114015	charbon	1,25L	4	14
GT580014015	Air	1,25L	4	21
GT576114015	Galet	1,25L	4	21
GT579114015	Le sable	1,25L	4	21