



Bona DriFast® Sealer

Oil-Modified Polyurethane Sanding Sealer

Fast drying, oil-modified sealer designed to penetrate and seal bare wood



Bona DriFast® est un scellant de ponçage au polyuréthane modifié à l'huile à séchage rapide qui est conçu pour pénétrer et sceller le bois nu. Il est compatible avec toutes les teintures Bona®, les finitions modifiées à l'huile et à base d'eau. Il répond à la norme ASTM D 1640 pour les scellants à séchage rapide et est conforme aux COV en vertu des réglementations de l'US EPA.

- Séchage rapide – 1 ½ - 2 heures
- Taux de couverture 600-700 pi²/gal
- Développement rapide de la dureté
- Nettoyer avec de l'essence minérale



Bona DriFast® Sealer

Oil-Modified Polyurethane Sanding Sealer

Fast drying, oil-modified sealer designed to penetrate and seal bare wood

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Essences minérales (solvant), résines d'uréthane, silice, siccatis.

Couleur – humide – ambre ; sec – ambre clair

Solides – 37 %

Densité – 7,21 lb/gallon (0,866 SG)

COV réglementaire américain – 550 g/L

Odeur – Essences minérales

Stabilité – Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert

Point d'éclair - 115 ° F (46 ° C)

Emballage – seau de 1 gallon, 5 gallons

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté - Clair

Nivellement – Excellent

Démousse – Excellent/complet

Temps de séchage - 1-1/2 - 2 heures

Couverture – 600-700 pieds carrés par gallon

Pourcentage guéri après 24 heures - 60%

Guérison maximale – 2 semaines

UTILISATION RECOMMANDÉE

Formulé pour être utilisé sous toutes les finitions modifiées à l'huile et à l'eau Bona®.

AVANT UTILISATION, LIRE LES ALLFICHES DE SÉCURITÉ .DATA

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

Consultez un médecin si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS

D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.

COMPATIBILITÉ

Bonne Le scellant DRIFAST® adhère à la plupart des taches après une préparation et des temps de séchage appropriés. Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ SI VOUS UTILISEZ QUELQUE CHOSE D'AUTRE QU'UN PRODUIT BONA®.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le sol en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie. 2 . Effectuez votre coupe finale avec un tamis ou un MultiDisc en utilisant des abrasifs de 80 à 120 grains. 3. Utilisez une brosse Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur. 4. **Fixez avec une vadrouille en microfibre Bona®** sèche ou un chiffon pour enlever la poussière. 5. Appliquer le système Bona Sealer .

LE SYSTÈME DE SCELLANT BONA DRIFAST®

Appliquez 1 couche de Bona DriFast Sealer et 2 couches de finition Bona à base d'eau ou modifiée à l'huile. Bona DriFast Sealer minimise le collage latéral et l'élévation du grain, fournit une couche de construction et empêche la finition de pénétrer dans la surface du bois. Visitez bona.com pour plus d'informations sur les produits et les applications.



Bona DriFast® Sealer

Oil-Modified Polyurethane Sanding Sealer

Fast drying, oil-modified sealer designed to penetrate and seal bare wood

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Rouleau en mohair à poils de 3/16", bac à peinture, pinceau à poils naturels, barre en T, tampon de peinture en mousse floquée. REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

AGITER ET BIEN AGITER AVANT UTILISATION ! NE PAS DILUER.

SCELLAGE

1. Versez le scellant dans le bac à peinture. Mouillez le rouleau mohair 3/16". 2. Appliquer le scellant sur une section de 3 pi x 3 pi du plancher contre le grain à un taux de couverture de 600 à 700 pieds carrés par gallon. 3. Sans ajouter plus de scellant au rouleau, reroulez toute la section de 3'x3' avec le grain du bois. 4. Continuer le processus sur tout l'étage. Remarque : Appliquer uniformément, des quantités excessives de scellant peuvent causer une défaillance du sol. 5. Laisser le scellant sécher complètement pendant au moins 2 heures dans des conditions idéales de 60 à 80 °F (16 °C à 27 °C) / 35 à 75 % d'humidité relative. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage tandis qu'une ventilation et un débit d'air accrus réduiront le temps de séchage. 6. Poncez le scellant Bona DriFast à l'aide d'un tamis de grain 120 ou plus fin ou de 1-2 tampons de conditionnement Bona (empilés) et de 1-2 abrasifs Bona Diamond de grain 180 à 240. 7. Aspirez soigneusement et séchez avec les tampons Bona Microfiber Tacking (ou légèrement humidifiés avec de l'eau). 8. Appliquez une finition Bona® selon les directives de l'étiquette.

NETTOYER

Nettoyez les outils et l'équipement d'application avec de l'essence minérale.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Conserver dans un endroit bien aéré. Garder son calme. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Ne pas entreposer au-dessus de 100 °F (38 °C). Ne transférez pas le contenu dans d'autres récipients pour le stockage et l'élimination. En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

DANGER

CHIFFONS, LAINE D'ACIER OU DÉCHETS IMPRIMÉS DE DRIFAST® LE SCELLANT S'ATTACHE MAYS SPONTANÉMENT S'IL EST FIRE INCORRECTEMENT JETÉ. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, RAGS PLACEZ LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT EN MÉTAL SCELLÉ ET REMPLI D'EAU.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	La description	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
SB750051001	Scellant Bona DriFast	Litre	6	12,75
SB750018172	Scellant Bona DriFast	Gallon	4	32,7
SB750018173	Scellant Bona DriFast	5 gallons	1	38,5