



Bona Mega®

Finis à plancher en bois monocomposant à base d'eau

Finition à base d'eau à réticulation à l'oxygène pour une utilisation sur les sols résidentiels et commerciaux à fort trafic.



Bona Méga® est le fini révolutionnaire pour planchers de bois à base d'eau, réticulant à l'oxygène, à utiliser sur les planchers résidentiels et commerciaux intérieurs à fort trafic. La formule unique OCP (Oxygen-Crosslinking Polyurethane) de Bona Mega utilise l'oxygène de l'air comme agent de réticulation. Bona Mega® est le premier fini à base d'eau au monde, offrant une durabilité, une beauté et une valeur exceptionnelles

- Formule à base d'eau 100 % polyuréthane réticulant à l'oxygène avec des performances, une facilité d'application et une durabilité extraordinaires
- Pas de durée de vie en pot limitée et pas de perte de finition
- La couleur naturelle du bois rehausse la beauté du bois
- Construction et clarté exceptionnelles
- Excellent débit et nivellement
- Séchage rapide - Environ 2-3 heures
- Ininflammable et pratiquement inodore
- Nettoyage de l'eau
- Disponible en brillant, semi-brillant, satiné et extra mat



Bona Mega®

Finis à plancher en bois monocomposant à base d'eau

Finition à base d'eau à réticulation à l'oxygène pour une utilisation sur les sols résidentiels et commerciaux à fort trafic.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients - Eau, résines polymères, éthers de glycol à base de propylène, dérivé de silice et tensioactifs.

Couleur – Blanc laiteux (humide)

pH – 7,9

Solides – 32,5 %

Densité – 8,75 lb/gallon (1,05 SG)

COV réglementaire américain – 200 g/L

Niveau de brillance (60°) >90 pour brillant, 45-50 pour semi-brillant, 25-30 pour satiné, 8-10 pour extra mat

Odeur - non offensante

Stabilité – durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert

Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté - Clair lorsqu'il est sec

Nivellement – Excellent

Démousse - Excellent

Temps de séchage – 2-3 heures

Couverture – 500-600 pieds carrés par gallon

Pourcentage guéri après 24 heures - 70%

Guérison maximale - 100% après 1 semaine

UTILISATION RECOMMANDÉE

Résidentiel à fort trafic - cuisines, entrées, chambres familiales, maisons avec animaux de compagnie, enfants et trafic piétonnier élevé, commerce, restaurants, bureaux, magasins de détail, hôpitaux, écoles et universités et maisons de retraite. **POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.**

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. Bona Mega apparaîtra légèrement ambré sur des sols blancs, blanchis ou pastel. **PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.**

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le sol en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie. 2. Pour un sol taché, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100, puis multidisque avec du papier de grain 80 à 120. Pour un sol non taché, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité d'augmentation de grain. 3. Utilisez une brosse Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur. 4. Fixez avec un chiffon ou un tampon de nettoyage en microfibre Bona® 5. Appliquez le système de finition Bona.

FINITION BONA Mega®

Appliquez un scellant Bona ou une teinture Bona et 2 couches de Bona Mega. Suivez les instructions sur l'étiquette. L'ajout d'une troisième couche de Bona Mega est recommandé dans les zones commerciales et résidentielles à fort trafic. Visitez bona.com pour plus d'informations sur les produits et les applications.



Bona Mega®

Finis à plancher en bois monocomposant à base d'eau

Finition à base d'eau à réticulation à l'oxygène pour une utilisation sur les sols résidentiels et commerciaux à fort trafic.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS :

Bona® Floor Coater, Bona® Roller, Bona® Cut-In Pad.
REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS:

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER.
Comme meilleure pratique, doublez la finition en enroulant une passoire à peinture à mailles fines ou des nylons autour du filtre fourni. Insérez dans la bouteille et coupez tout excès de matière.

FINITION

1. Couler une ligne de finition de 6 po de largeur le long du mur de départ. Suivez le grain du bois. 2. À l'aide d'une enduite pour sol Bona pré-humidifiée, tirez l'enduit vers l'avant dans le sens du grain du bois, en déplaçant la finition vers le mur opposé. Pour maintenir un bord humide en tout temps, tenez la coucheuse de sol à un angle de chasse-neige. 3. À la fin de chaque course, tournez la machine à enduire et tirez-la vers vous à travers la flaque d'eau ; puis tamponnez la coucheuse parallèlement au bord humide. 4. Effilez tous les virages. N'appuyez pas trop fort ou trop vite pour éviter que des gouttes ne s'envolent du revêtement de sol. 5. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 500-600 SQ. FT. PAR GALLON. NE PAS ÉTALER TROP MINCE. 6. Laisser la première couche sécher 2-3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 °F/40-60 % d'humidité relative). 7. Pour des résultats plus lisses, voir ABRASION INTERCOUCHE. Au minimum entre les couches, passez l'aspirateur et collez soigneusement avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

PONÇAGE DE COUCHE INTERMÉDIAIRE

Il n'est pas nécessaire d'abaser entre le scellant à base d'eau Bona et les couches de finition à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, poncez entre chaque couche si nécessaire, en utilisant un multidisque et des abrasifs Bona Diamond de grain 180 à 240 avec des tampons intermédiaires Bona. Nettoyez soigneusement le sol abasé à l'aide du Bona PowerScrubber® OU aspirez et collez avec les tampons de nettoyage en microfibre Bona (secs ou légèrement humidifiés avec de l'eau). Lorsque vous utilisez des scellants à base de solvant, TOUJOURS abaser, passer l'aspirateur et coller avant les couches de finition.

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Si des contaminants sont présents, utilisez le Bona Recoat System™ complet pour assurer l'adhérence. Sinon, suivez le processus Bona Prep®. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas suivis et si le sol n'a pas été testé pour sa compatibilité.

DURCISSEMENT

Le processus de durcissement prend environ 7 jours (75 % de durcissement après 1 jour, 90 % après 3 jours). Le sol peut être piétiné après 24 heures mais reste susceptible d'être éraflé ou marqué jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Les meubles peuvent être remis en place avec soin après 3 jours. Ne remplacez pas les carpettes tant que le sol n'est pas complètement sec.



Bona Mega®

Finis à plancher en bois monocomposant à base d'eau

Finition à base d'eau à réticulation à l'oxygène pour une utilisation sur les sols résidentiels et commerciaux à fort trafic.

NETTOYER

Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés à l'eau et stockés dans un récipient hermétique. Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

ENTRETIEN DES SOLS

Utilisez uniquement une vadrouille ou un chiffon en microfibre Bona sec pour le nettoyage pendant la première semaine. Placez des tapis d'entrée à toutes les portes d'entrée pour empêcher l'excès de saleté et de gravier. Balayez ou passez l'aspirateur tous les jours et nettoyez au besoin avec le nettoyant pour planchers de bois franc Bona®. Utilisez des patins en feutre sous les pieds des meubles et des appareils électroménagers.

LA STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE

Ininflammable - Bona Mega doit être stocké dans un environnement climatisé. GARDER DU GEL. Ne pas stocker au dessus de 100°F (38° C).



Bona Mega®

Finis à plancher en bois monocomposant à base d'eau

Finition à base d'eau à réticulation à l'oxygène pour une utilisation sur les sols résidentiels et commerciaux à fort trafic.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	La description	Éclat	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
WT130018001	Bona Méga	Brillant	Gallon	3	28.05
WT130318001	Bona Méga	Semi-brillant	Gallon	3	28.15
WT130618001	Bona Méga	Satin	Gallon	3	28.25
WT133918001	Bona Méga	Extra Mat	Gallon	3	28.05