Bona NaturalSeal®

Scellant à base d'eau

Conçu pour conserver l'apparence du bois brut





Bona NaturalSeal® est un scellant à base d'eau conçu pour conserver l'apparence du bois non fini sur votre plancher. En combinant Bona NaturalSeal avec un fini au lustre mat, tel que Bona Traffic HD RAW®, vous préservez cet aspect tout en offrant à votre plancher la durabilité nécessaire pour la vie quotidienne.

Les scellants pour planchers de bois à base d'eau Bona offrent une excellente aptitude au ponçage, des temps de séchage rapides et réduisent les risques de liaison latérale et de migration de tanins. Ils sont non inflammables et pratiquement inodores.

- Améliore l'apparence du bois véritable
- Réduit le collage latéral et le saignement des tanins
- Excellente performance à l'abrasion
- Sèche en environ 1 à 2 heures
- Scelle le bois, empêchant la finition de pénétrer
- Certifié GREENGUARD Gold

Bona NaturalSeal®

Scellant à base d'eau

Conçu pour conserver l'apparence du bois brut

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Ingrèdients – Water, acrylic resin, urethane resin, dipropylene glycol monomethyl ether (DPM), binding agent
Couleur – Blanc laiteux (humide)
pH – 7.7
Solides – 32%
Densité – 8.7 lbs. /gallon (1.04 S.G.)
COV réglementaire américain – 100 g/L
Odeur – Non-offending
Stabilité – durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert
Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon
Nivellement – Excellent
Démousse – Excellent
Temps de séchage – environ 1 à 2 heures (des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage)
Couverture – 500-600 pieds carrés par gallon
Pourcentage de guérison après 24 heures - N/A
Durcissement maximal - 100% après 1 semaine

UTILISATION RECOMMANDÉE

Planchers de bois résidentiels, planchers de bois nouvellement poncés et planchers de bois commerciaux

AVANT UTILISATION, LIRE LES ALLFICHES DE ANDSÉCURITÉ .DATA

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Bona NaturalSeal® est un produit qui ne jaunit pas, mais s'il est utilisé avec des produits à base d'huile, une teinte jaunâtre peut transparaître. Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le sol en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie. 2. Pour un plancher teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100, puis multidisque avec du papier de grain 80 à 120. Pour un plancher non teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce brunissage réduira la quantité d'augmentation de grain. 3. Utilisez une brosse Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur. 4. Fixez avec une vadrouille ou un chiffon en microfibre Bona® sec. 5. Appliquer le système de finition Bona

LE SYSTÈME BONA NATURALSEAL® SYSTEM

Appliquer 1 à 2 couches de Bona NaturalSeal et 2 couches de finition à base d'eau Bona. Bona NaturalSeal minimise le collage latéral et l'élévation du grain, fournit une couche de construction et empêche

Bona NaturalSeal®

Scellant à base d'eau

Conçu pour conserver l'apparence du bois brut

la finition de pénétrer dans la surface du bois. Visitez bona.com pour obtenir de plus amples renseignements sur le produit.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Bona Floor Coater, Bona Roller, Bona Cut-In Pad. REMARQUE : Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

BIEN AGITER AVANT UTILISATION – NE PAS DILUER. Comme une meilleure pratique, double strain la fin par wrapping à fine mesh paint strainer or nylons autour du supplied filter. Insérer dans la boîte et le trim off n'importe quel excess material.

SCELLEMENT

1. Versez une ligne de scellant de 6 po de large le long du mur de départ. Suivez le grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur de plancher préhumidifié, tirez l'applicateur vers l'avant dans le sens du grain du bois, en déplaçant le scellant vers le mur opposé. Pour maintenir un bord humide en tout temps, tenez l'applicateur de plancher à un angle de chasse-neige. 3. À la fin de chaque course, tournez l'applicateur et tirez-le vers vous à travers la flaque d'eau ; puis tamponnez l'applicateur parallèlement au bord humide. 4. Effilez tous les virages. N'appuyez pas trop fort ou trop vite pour éviter que des gouttes ne s'envolent de l'applicateur. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS UTILISEZ LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 50-600 SQ. FT. PAR GALLON. NE PAS ÉTALER TROP MINCE. 6. Laisser sécher chaque couche de scellant pendant 1 à 2 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 °F/40-60 % d'humidité relative7. Pour des résultats plus lisses, voir Intercoat Abrasion. Au minimum entre les couches, passez l'aspirateur et collez soigneusement avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

ABRASION INTERCOUCHE

Il n'est pas nécessaire d'abraser Bona NaturalSeal à moins que plus de 48 heures ne se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Cependant, pour des résultats plus lisses, abrasez Bona NaturalSeal à l'aide de 1 à 2 tampons de conditionnement Bona (empilés) et de 1 à 2 abrasifs Bona Diamond de grain 180 à 240. Nettoyez soigneusement le plancher abrasé à l'aide de Bona PowerScrubber OU passez l'aspirateur et séchez avec des tampons de nettoyage en microfibre Bona (ou légèrement humidifiés avec de l'eau).

Conseil : Après avoir abrasé Bona NaturalSeal, collez le sol à l'eau pour mettre en évidence les zones où l'abrasif a pu brûler le scellant. Une deuxième application de Bona NaturalSeal peut être nécessaire pour couvrir les brûlures avant l'application d'une finition à base d'eau Bona.

NETTOYER

Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et conservés dans un contenant hermétique.

LA STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE

Non inflammable - Bona NaturalSeal doit être entreposé dans un environnement climatisé. ÉVITER DE GELER. Ne pas conserver à plus de 100 °F.

Bona NaturalSeal®

Scellant à base d'eau

Conçu pour conserver l'apparence du bois brut

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Article #	Taille	Aucun cas	Poids en livres
WB253618001	1 gal	3	28.1