



Bona Traffic HD® Anti-Slip

FINI BI-COMPOSANT A BASE D'EAU POUR PLANCHER DE BOIS

Formulé pour répondre aux normes les plus élevées en matière de résistance au glissement



Bona Traffic HD® Anti-Slip est un fini nouvellement formulé qui caractérise tous les mêmes avantages de Bona Traffic HD® avec l'avantage supplémentaire de répondre aux normes les plus élevées en matière de résistance au glissement. A peu/aucune odeur et un choix idéal pour les applications commerciales où des propriétés antidérapantes sont requises ou dans des environnements résidentiels dans des escaliers, dans des cuisines ou des maisons occupées par des personnes âgées.

- Construction exceptionnelle avec un excellent débit et nivellement
- Superbe marque d'usure, de produits chimiques et résistance d'éraflures
- Conforme à la recommandation ADA pour les passages et les rampes accessibles selon ASTM 2047
- Durcissement complet en 3 jours
- Faible COV – 150 g/l
- GreenGuard Gold®



Bona Traffic HD® Anti-Slip

FINI BI-COMPOSANT A BASE D'EAU POUR PLANCHER DE BOIS

Formulé pour répondre aux normes les plus élevées en matière de résistance au glissement

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients - Eau, résines polymères et amorphe silice

Couleur – Blanc

pH - 8

Solides – 32%

Densité – 8,7 lb/gallon 1,04 (g/ml)

Conforme à la réglementation américaine en matière de COV – 150 g/L

Coefficient de frottement – $\geq 0,8$

Niveau de brillance – Satin 15 % à 20 %

Odeur – Très légère odeur inoffensif

Stabilité - durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert

Emballage – bouteille en plastique de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté – Clair et incolore une fois sec

Nivellement - Excellent

Antimoussant - Excellent

Temps de séchage - 2-3 heures

Couverture - 350-400 pieds carrés par gallon

Pourcentage guéri après 24 heures - 70%

Durcissement maximum - 100% après 3 jours

UTILISATION RECOMMANDÉE

Utilisation commerciale et résidentielle, y compris les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les magasins de détail, les scènes de théâtre, les hôpitaux, les écoles et les maisons de retraite. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, se déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent

COMPATIBILITÉ

Bona Traffic HD Anti-Slip® adhère à la plupart des teintures et finitions après une préparation et des temps de séchage appropriés. Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon l'espèce de bois, surtout sur des espèces exotiques huileuses et résineuses. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie
2. Pour un plancher teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100, puis avec un multidisque avec du papier de grain 80 à 120. Pour un plancher non-teint, faites votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 120, puis avec un multidisque avec du papier de grain 120 à 150. Ce polissage réduira la quantité de grain soulevée.
3. Utilisez une brosse Tampico sur une polisseuse et passez soigneusement l'aspirateur.
4. Essuyer avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona®
5. Appliquer le système de finition Bona.

FINITION BONA Traffic HD® AntiSlip

Appliquer un scellant Bona ou une teinture Bona et 2 couches de Bona Traffic HD – AntiSlip. Suivez les instructions sur l'étiquette. L'ajout d'une troisième



Bona Traffic HD® Anti-Slip

FINI BI-COMPOSANT A BASE D'EAU POUR PLANCHER DE BOIS

Formulé pour répondre aux normes les plus élevées en matière de résistance au glissement

couche de Bona Traffic HD® Anti-Slip est recommandé dans les zones commerciales et résidentielles à fort trafic. Visitez bona.com pour plus d'informations sur les produits et les applications.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Bona® Floor Coater, Bona® Roller, Bona® Cut-In pad.
REMARQUE: Utilisez un applicateur propre pour le scellant et un applicateur propre séparé pour la finition.

INSTRUCTION DE MELANGE

BIEN AGITER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER. 1. Bien agiter le fini Bona Traffic HD – Anti-Slip (Partie A) pendant 30 secondes. 2. Ajoutez le durcisseur (Partie B) au Bona Traffic HD Anti-Slip (Partie A). Une bouteille de durcisseur de 10,38 oz. activera un gallon de finition. Pour mélanger des quantités de finition de moins d'un gallon, utilisez un rapport de 1:11,33. 3. Agiter immédiatement le mélange vigoureusement pendant 30 à 45 secondes. 4. Insérer le fourni dans bouteille. 5. Laisser reposer pendant 5 à 10 minutes avant d'appliquer. BONA TRAFFIC HD ANTI-SLIP NE PEUT PAS ÊTRE REDURCIR.

FINITION

1. Couler une ligne de finition de 6 po de large le long du mur de départ. Aller avec le grain du bois. 2. À l'aide d'un applicateur de plancher Bona pré-humide, tirez l'applicateur vers l'avant dans le sens du grain du bois, déplacer la finition vers le mur opposé. Pour maintenir un bord humide en tout temps, tenez l'applicateur de plancher à un angle de chasse-neige. 3. À la fin de chaque passage, tournez l'applicateur et tirer à travers la flaque ; Tamponnez l'applicateur de plancher parallèlement au bord humide. 4. Enlever toute marque de tours. Ne pousser pas durement ou rapidement à éviter des gouttes s'envolent de l'applicateur. 5.

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 350 À 400 pd.c. PAR GALLON. NE PAS ÉTALER TROP MINCE. 6. Laisser la première couche sécher 2-3 heures. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolonger le temps de séchage (conditions recommandées de 65-80 °F/40-60 % d'humidité relative). 7. Pour des résultats plus lisses, voir PONÇAGE DES COUCHES INTERMÉDIAIRES. Entre les couches, passez l'aspirateur et essuyer soigneusement avec un tampon de nettoyage en microfibre Bona (sec ou légèrement humidifié avec de l'eau).

DURÉE DE VIE

LE MÉLANGE FINITION/DURCISSEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS LES 4 HEURES APRÈS AVOIR ÉTÉ MÉLANGÉ. Les propriétés du produit sont diminuées après 4 heures. La finition et le durcisseur ne peuvent être mélangés qu'une seule fois. MISE EN GARDE! Pour éviter l'accumulation de pression, ne rebouchez pas hermétiquement le mélange finition/durcisseur.

PONÇAGE DE COUCHE INTERMÉDIAIRE

Il n'est pas nécessaire poncer entre le scellant à base d'eau Bona et les couches de finition à moins que plus de 48 heures se soient écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour des résultats plus lisses, poncez entre chaque couche si nécessaire, en utilisant un multidisque et des abrasifs Bona Diamond de grain 180 à 240 avec des tampons intermédiaires Bona. Nettoyez soigneusement le sol poncé à l'aide du Bona PowerScrubber® OU utiliser un aspirateur et nettoyer avec les tampons de nettoyage en microfibre Bona (secs ou légèrement humidifiés avec de l'eau). Lorsque vous utilisez des scellant à base de solvant, TOUJOURS poncer, passer l'aspirateur et nettoyer avant les couches de finition.

RECOUVREMENT



Bona Traffic HD® Anti-Slip

FINI BI-COMPOSANT A BASE D'EAU POUR PLANCHER DE BOIS

Formulé pour répondre aux normes les plus élevées en matière de résistance au glissement

Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. Si des contaminants sont présents, utilisez le Bona Recoat System™ complet pour assurer l'adhérence. Sinon, suivez le processus Bona Prep®. Un défaut d'adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas suivis et si le plancher n'a pas été testé pour sa compatibilité.

DURCISSEMENT

Le processus de durcissement prend environ 3 jours (80 % de durcissement après 1 jour, 100 % après 3 jours). Le plancher peut être piétiné après 24 heures mais reste susceptible d'être éraflé ou marqué jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Ne remplacez pas les tapis tant que le plancher n'est pas complètement durci.

NETTOYER

Les outils d'application doivent être soigneusement nettoyés à l'eau et entreposés dans un récipient hermétique. Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Décontaminez la bouteille de durcisseur vide (partie B) avant de l'éliminer en ajoutant de l'eau jusqu'à la ligne d'un litre. Résumer. Agiter vigoureusement et disposer.

LA STABILITÉ

Durée de conservation d'un an, dans un récipient non ouvert

ENTREPOSAGE

inflammable - Bona Traffic HD Anti-Slip and Hardener doit être entreposé dans un environnement climatisé. GARDER HORD DU GEL. Ne pas entreposer au dessus de 100° F.

INFORMATIONS DE COMMANDE



Bona Traffic HD® Anti-Slip

FINI BI-COMPOSANT A BASE D'EAU POUR PLANCHER DE BOIS

Formulé pour répondre aux normes les plus élevées en matière de résistance au glissement

Article #	La description	Lustre	Taille	No/Caisse	Poids en livres
WT155818001	Bona Traffic HD® Anti-Slip	Satin commercial	Gallon	3	31.3



Bona Traffic HD® Anti-Slip

FINI BI-COMPOSANT A BASE D'EAU POUR PLANCHER DE BOIS

Formulé pour répondre aux normes les plus élevées en matière de résistance au glissement

DESCRIPTION	USE	SIZE	COVERAGE RATE
Chart Example	Chart Example	Chart Example	Chart Example
Chart Example	Chart Example	Chart Example	Chart Example
Chart Example	Chart Example	Chart Example	Chart Example
Chart Example	Chart Example	Chart Example	Chart Example

INFORMATIONAL PARAGRAPH

Integer id ante at nibh ornare scelerisque. Sed pulvinar est orci, sed efficitur justo congue ut. Vestibulum porta volutpat sapien ac posuere. Morbi tristique suscipit arcu, tempus laoreet lacus laoreet condimentum. Nullam ultricies consequat neque, vitae lobortis justo elementum quis. Maecenas at urna vitae augue dapibus sollicitudin. Donec id iaculis mauris. Nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam gravida, tellus at iaculis mollis, mauris dolor faucibus lorem, nec tristique lorem nibh id est.

BULLETED LIST

- Proin blandit non erat in
- Donec id iaculis mauris. Nulla facilisi. Lorem ipsum
- Phasellus nisi liber
- Proin blandit non erat in
- Integer id ante at nibh ornare scelerisque. Sed pulvinar est orci, sed efficitur justo congue ut. Vestibulum porta volutpat