

RETRASA
EL
AMARILLEAMIENTO
DE LA MADERA



Bona **TanninShield**

Bona®



Bona TanninShield

Retrasa el amarilleamiento de la madera

Bona TanninShield se ha diseñado para minimizar el sangrado de los extractos de la madera, ofreciendo protección eficaz contra el tintado, especialmente alrededor de los nudos. Al reducir la migración desde estas zonas, contribuye a mantener un acabado más uniforme.

Los suelos de madera se amarillean con el tiempo. Bona TanninShield mejora la resistencia al sangrado de los taninos, ralentizando el proceso de amarilleamiento y ayudando a conservar un aspecto más claro durante más tiempo.



Ralentiza el amarilleamiento natural.



Reduce el riesgo de manchas en los nudos.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Preserva el aspecto de suelos más claros
- Reduce el riesgo de manchas en los nudos
- Reduce el riesgo de sangrado de los taninos
- Reduce el sangrado de los extractos de la madera

APLICACIÓN

1. Asegúrese de que el aditivo y la imprimación están a temperatura ambiente antes de su uso.
2. Agite enérgicamente el envase de la imprimación y vierta la cantidad requerida en otro recipiente.
3. Añada un 5 % de Bona TanninShield. Agite enérgicamente el envase durante 60 segundos y deje que la mezcla repose durante cinco minutos.
4. Aplique el material mezclado según las instrucciones de la imprimación. Para mejorar las propiedades bloqueadoras, considere añadir Bona TanninShield a las primeras dos capas de imprimación.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Isocianato alifático prepolimerizado
Proporción de la mezcla:	1 parte de Bona TanninShield por cada 20 partes de imprimación (250 ml por cada envase de 5 litros = 5 %)
Tiempo de aplicación:	3 horas a 20 °C
Seguridad:	Clasificado. (véase la ficha de datos de seguridad).
Limpieza:	Toallitas de limpieza Bona, Bona S100, acetona, etanol. El producto endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.
Caducidad:	18 meses desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Los residuos líquidos deben eliminarse en una instalación de residuos autorizada; no los vierta por el desagüe ni por las alcantarillas. Respete la normativa local sobre residuos.
Tamaño del envase:	250ml

Encontrará información detallada adicional en la ficha de técnica correspondiente.