

ATRASA
O
AMARELECIMENTO
DA MADEIRA



Bona **TanninShield**

GAMA BONA ADDITIVE+ ADITIVOS PARA PRIMÁRIOS E ACABAMENTOS BONA

Bona[®]



Bona TanninShield

Atrasa o amarelecimento da madeira

O Bona TanninShield foi desenvolvido para minimizar o sangramento dos extrativos da madeira, oferecendo uma proteção eficaz contra a coloração, especialmente em redor dos nós. Ao reduzir a migração a partir destas zonas, contribui para manter um acabamento mais uniforme.

Os pavimentos de madeira amarelecem com o tempo. O Bona TanninShield melhora a resistência ao sangramento dos taninos, abrandando o processo de amarelecimento e ajudando a conservar um aspeto mais claro durante mais tempo



Atrasa o amarelecimento natural.



Reduz o risco de manchas nos nós.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Preserva o aspeto de pavimentos mais claros
- Reduz o risco de manchas nos nós
- Reduz o risco de sangramento dos taninos
- Reduz o sangramento dos extrativos da madeira

APLICAÇÃO

1. Certifique-se de que o aditivo e o primário estão à temperatura ambiente antes da utilização.
2. Agite vigorosamente a embalagem do primário e verta a quantidade necessária para outro recipiente.
3. Adicione 5 % de Bona TanninShield. Agite a embalagem vigorosamente durante 60 segundos e deixe a mistura repousar durante cinco minutos.
4. Aplique o material misturado de acordo com as instruções do primário. Para melhorar as propriedades bloqueadoras, considere a adição de Bona TanninShield nas duas primeiras camadas de primário.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Isocianato alifático pré-polimerizado
Proporção da mistura:	1 parte de Bona TanninShield por cada 20 partes de primário (250 ml por cada embalagem de 5 litros = 5 %)
Tempo de aplicação:	3 horas a 20 °C
Segurança:	Classificado. (ver ficha de dados de segurança).
Limpeza:	Toalhetes de limpeza Bona, Bona S100, acetona, etanol. O produto endurecido só pode ser removido mecanicamente.
Validade:	18 meses a partir da data de produção no recipiente original sem abrir.
Armazenagem / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	As embalagens com uma quantidade mínima de material seco podem ser recicladas. Os resíduos líquidos devem ser eliminados numa instalação de resíduos autorizada; não os deite no esgoto nem nas canalizações. Respeite a legislação local relativa a resíduos.
Tamanho da embalagem:	250ml

Informação adicional detalhada encontra-se disponível na respetiva ficha técnica.