

NUEVA
IMPRIMACIÓN



UNA BASE **FUERTE** PARA SUELOS **DURADEROS**

Bona Classic UX – La imprimación que mejora la experiencia del usuario



Bona Classic UX

Una base **fuerte** para
suelos duraderos

Bona ofrece una amplia gama de imprimaciones premium diseñadas para complementar todos los barnices Bona. Ahora sumamos la nueva Bona Classic UX a la familia de imprimaciones, una imprimación que mejora notablemente la experiencia del usuario.

Para crear un suelo de madera extraordinario y preservar la inversión en el suelo, la imprimación es clave. Con la nueva Bona Classic UX experimentará una mayor facilidad en el lijado, una gran capacidad de relleno y una coloración natural de la madera clara, creando un hermoso resultado final que perdura en el tiempo.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Facilidad de lijado
- Excelente cobertura
- Coloración uniforme

APLICACIÓN

1. Agite bien el recipiente antes de usarlo e inserte el filtro suministrado.
2. Aplique unos 8-10 m²/l de Bona Classic UX de forma uniforme utilizando un rodillo Bona o un aplicador americano (T-bar). Evite la acumulación del producto.
3. Deje secar durante 1-2 horas.
4. Realice un lijado suave con el sistema Bona Scrad y utilizando un Bona Scrad Wing de grano 150 o más fino. También son adecuados los abrasivos Diamond Abrasives de grano 120.
5. Elimine el polvo y complete el tratamiento con el barniz de terminación que desee.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de barniz:	Imprimación de acrilato/poliuretano al agua de 1 componente
Disolución:	No diluir. Se puede añadir Bona Retarder para que el tiempo abierto sea más largo.
Tiempo de secado:	1-2 horas (20 °C/60 % H.R.)
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona (pelo de 11 mm) o aplicador americano (T-bar).
Rendimiento:	8-10 m ² /l (120-100 g/m ²) por capa
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Eliminar cualquier material residual de las herramientas antes de limpiar con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje o el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del pack:	Envase de 5 litros. 3 envases por caja
Certificaciones:	EC1PLUS para emisiones muy bajas

Información detallada adicional disponible en la Ficha de Seguridad correspondiente.