



THE POWER OF EVOLUTION

BonaメガEVO™ – Faster, better and safer floor surfaces

Bona®



BonaメガEVO™

A new step for medium wear

BonaメガEVO™は、塗布時に活性化する最新の架橋技術を採用した次世代型の水性仕上剤です。独自の架橋技術により、傷、摩耗、化学薬品に対する優れた耐性を備えながら、より速い硬化を実現します。VOCレベルは3%未満で、室内空気環境への影響が少なく、より健康的な作業環境に貢献します。

また、無黄変処方のため、家庭用のフローリングから軽・中程度の摩耗の商業用フローリングなど、幅広い用途に適しています。

KEY BENEFITS

- 硬化や性能の立ち上がりが速い
- 塗布しやすい
- 肉持ちにすぐれる
- 耐久性にすぐれる
- 無黄変処方
- 自己架橋テクノロジー

使用方法

- 1). ボトルを1分間、よく振ります。
- 2). Bona ローラーを使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布します。塗布量は8-10 m²/L (100-120g/m²) です。ローラーは木目に直交させて塗った後、木目に沿って転がして、塗り目を整えてください。塗り継ぎが発生しないよう、塗り重ね部分はつねに濡れた状態を保って塗装してください。
- 3). 十分に乾燥させてから重ね塗りをします。乾燥中はよく換気してください。
- 4). 必要に応じてBonaスクラッドシステムP150などのペーパーで層間研磨を行い、研磨粉を除去してから塗り重ねます。

最後の塗装から8時間は歩行しないでください。完全に硬化するまで、塗装表面は引っ掻きなど傷の影響を受けやすい状態にあります。完全硬化は約5日後です。完全に硬化するまでは、表面を覆ったり、ウェット洗浄作業は避けてください。

技術情報

製品タイプ:	1 液型水性アクリル/ポリウレタントップコート
樹脂分:	約31%
光沢@60°:	シルクマット 40%、マット 18%、EXマット 7%
希釈:	原液。オープンタイムを長くする場合はリターダーを4%添加
乾燥時間:	塗り重ねまで: 1~2時間* 軽歩行まで: 8時間* 完全硬化: 5日間* *20°C/60% R.H.
塗布ツール:	BonaローラーまたはTバー
塗布量:	8~10m ² /L (100~120g/m ²) 1層あたり
危険有害性:	未分類
洗浄:	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。 乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限:	未開封の状態では製造日から2年間
保管/輸送:	直射日光を避け、5°C以上、30°C以下の冷暗所で保管すること
廃棄:	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則にしたがって処理すること
サイズ:	5L x 3本/箱
各種認証:	EMICODE; ECI PLUS (欧州環境基準、超低排出)