



BONA **R820**



Bona R820



Bona R820 es un adhesivo en base silano de 1 componente que cumple con la norma ISO 17178, por lo que es una opción excelente para suelos de madera prefabricados y pequeños elementos macizos. Diseñado para ofrecer una excelente adhesión a una amplia gama de sustratos y materiales de madera, garantizando instalaciones seguras y duraderas. Su avanzado rendimiento de reticulación también ofrece una barrera antihumedad incorporada dentro de la capa de adhesivo, proporcionando una protección antihumedad eficaz sin tener que efectuar una aplicación por separado.

Con un tiempo abierto prolongado de hasta 60 minutos, Bona R820 permite una aplicación sencilla y flexibilidad durante la instalación. Su avanzada formulación en base silano acelera el curado, permitiendo que los suelos puedan lijarse o utilizarse plenamente transcurridas solo 24 horas.

APLICACIÓN

El adhesivo debería aplicarse de manera uniforme utilizando una espátula dentada adecuada al tipo de suelo que se esté colocando. Si se utiliza como barrera antihumedad*, es importante aplicar 2200 g/m² de Bona R820, usando una Bona Trowel Plus.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Buena fuerza de adhesión inicial, para una instalación segura
- Resistencia al cizallamiento y elasticidad equilibradas garantizan resultados duraderos
- Buena estabilidad del cordón, minimizando el riesgo de puntos huecos
- Buena adhesión a prácticamente cualquier tipo de sustrato
- Barrera antihumedad incorporada

DATOS TÉCNICOS

Base: Prepolímero modificado de silano
Color: Beige
Tiempo abierto: aprox. 60 min*

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

DIN EN ISO: 17178 duro-elástico
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1 Plus
Affset: A+
Aplicación: Espátula dentada, Bona Trowel Plus
Agentes limpiadores: Toallitas limpiadoras Bona, Bona S100, acetona, etanol.
El adhesivo endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.
Tiempo de curado: De 24 a 48 horas*, se puede volver a pisar después de aprox. 12 horas*
Almacenamiento/ transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje o el transporte. Guardar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Tamaño del envase: Cubo de 15 kg, bolsas tubulares de 3x6 kg y 20x1 kg
Caducidad: 12 meses / 24 meses desde la fecha de producción en su recipiente/bolsa tubular original sin abrir.
Eliminación: Los residuos y los recipientes o bolsas tubulares vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

* a 20 °C y 55 % HR

*Reduce y ralentiza de forma notable la transmisión de vapor de agua.