



BONA **R820**



Bona R820



O Bona R820 é uma cola de 1 componente à base de silano que cumpre a norma ISO 17178, sendo uma excelente opção para pavimentos de madeira pré-fabricados e pequenos elementos maciços. Concebido para proporcionar uma excelente adesão a uma vasta gama de sub-pavimentos e materiais de madeira, garantindo instalações seguras e duradouras. O seu avançado desempenho de reticulação oferece igualmente uma barreira anti-humidade incorporada na camada de cola, proporcionando uma proteção eficaz contra a humidade sem necessidade de uma aplicação separada.

Com um tempo de abertura prolongado de até 60 minutos, o Bona R820 permite uma aplicação simples e maior flexibilidade durante a instalação. A sua avançada fórmula à base de silano acelera a cura, permitindo que os pavimentos possam ser lixados ou plenamente utilizados apenas 24 horas após a aplicação.

APLICAÇÃO

A cola deve ser aplicada uniformemente utilizando uma espátula dentada adequada ao tipo de pavimento a instalar. Se for utilizada como barreira anti-humidade*, é importante aplicar 2200 g/m² de Bona R820, utilizando uma Bona Trowel Plus.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Boa resistência de adesão inicial, para uma instalação segura
- Elevada resistência ao corte e elasticidade equilibrada, para resultados duradouros
- Boa estabilidade do cordão, minimizando o risco de zonas ocas
- Boa adesão a praticamente qualquer tipo de sub-pavimento
- Barreira anti humidade incorporada

DADOS TÉCNICOS

Base: Pré-polímero modificado de silano
Cor: Bege
Tempo de abertura: aprox. 60 min*

DADOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

DIN EN ISO: 17178 duro-elástico
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1 Plus
Affset: A+
Aplicação: Espátula dentada, Bona Trowel Plus.
Agentes de limpeza: Toalhetes de limpeza Bona, Bona S100, acetona, etanol.
A cola endurecida apenas pode ser removida mecanicamente.
Tempo de cura: De 24 a 48 horas*; pode voltar a ser pisado após aprox. 12 horas*.
Armazenamento/ transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante o armazenamento ou o transporte. Conservar num local fresco, seco e bem ventilado.
Tamanho da embalagem: Balde de 15 kg, sacos tubulares de 3 x 6 kg e 20 x 1 kg.
Validade: 12 meses / 24 meses a partir da data de fabrico, na embalagem/saco tubular original por abrir.
Eliminação: Os resíduos e as embalagens ou sacos tubulares vazios devem ser geridos de acordo com as normas locais.

* a 20°C e 55 % HR

* Reduz e abranda significativamente a transmissão de vapor de água.