

**TOUGH
PROTECTION**



Bonaスーパースポーツ ピュアHD

BONAスーパースポーツシステム – GREAT SURFACES FOR GREAT GAMES



Bona スーパースポーツ ピュア HD

Great surfaces for great games

BonaスーパースポーツピュアHDは、弾性床材のスポーツフロア用の仕上剤で、硬質・弾性で耐久性にすぐれたポリウレタンコーティング剤です。滑りにくく、かつ耐久性に優れているので日常のメンテナンスを簡素化し、長期的にフロア表面を保護します。BonaスーパースポーツピュアHDは、水性で透明、無黄変タイプの樹脂を採用しています。

使用方法

主剤をよく振ったあと、きれいなバケツに投入します。攪拌しながら硬化剤をゆっくりと投入し、1分間よく攪拌します。Bonaスーパーコートローラーで塗布します。ローラーは、横方向に塗料を塗り拡げてから縦方向に目を整えるように、均一に、そして抜けが出ないよう縦横に塗布します。塗り重ねる場合は乾燥を確認し、塗布後2時間以上12時間以内に塗布してください。塗り重ねまで12時間以上ある場合、必ずサンディングしてから塗装してください。塗布後はよく換気してください。

特長

- 耐久性にすぐれたポリウレタン樹脂
- 速乾性
- レベリング性にすぐれ、塗布しやすい

技術情報

製品の種類:	2液型水性ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分:	約45%
VOC:	1%未満
光沢 (60°):	20%
パッケージ:	5L (主剤4.55L+硬化剤0.45L) ×3本入/箱
混合比:	主剤1本 (4.55L) に対し 硬化剤1本 (0.45L) =9%

技術情報 (続き)

ポットライフ:	2時間@20°C (気温が高いと短くなります)
希釈:	不要
乾燥時間:	- 塗り重ねまで: 2-4時間* - サンディングまで: 12時間* - 完全硬化: 5-7日* *20°C/60% R.H.
塗布ツール:	Bonaスーパーコートローラー (11mmパイル)
塗布量:	1回塗りにつき8-10 m ² /L (100-120g/m ²)
安全性:	未分類 硬化剤については安全データシートを参照
洗浄:	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。 乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限:	未開封の状態で製造日から2年間
保管:	直射日光を避け、5°C以上、25°C以下の 冷暗所で保管すること
廃棄:	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に 従って処理すること。
各種認証:	GREENGUARD (空気質認証基準) FIBA (国際バスケットボール連盟認定塗料) EN 14904:2006 (屋内スポーツフロアの欧州規格) DIN 18032:2 (スポーツフロアの滑り抵抗基準) EC1 PLUS (欧州環境基準、超低排出) EN 13501-1 (欧州建築材料-燃焼試験)