

# MAIS FORTE E RÁPIDO DO QUE NUNCA

**NOVA  
FÓRMULA  
MELHORADA**



## BONA **TITAN**

Uma união mais forte em menos tempo



COLAS



FÓRMULA MELHORADA



## Bona Titan

**Titanium technology** - uma união mais forte

Com uma força de união, velocidade de reticulação e tempo aberto mais comprido, a cola à base de silano, Bona Titan, foi melhorada até alcançar um rendimento excecional. Com a sua tecnologia revolucionária de reticulação quadruplo, proporciona pavimentos duradouros, uma durabilidade superior e grande estabilidade para todas as instalações de pavimentos de madeira.

### VANTAGENS

- Tráfego ligeiro possível em 4 horas
- Ideal para pranchas grandes
- Aumento rápido da força

### APLICAÇÃO

- Em geral, o sub-pavimento deve estar nivelado, seco, limpo, em bom estado físico e não apresentar fendas. A superfície também deve estar ligeiramente texturizada. Aspirar a fundo todo o material solto e o pó. Não necessita primário. Se o sub-pavimento é problemático, o uso de um primário pode melhorá-lo.
- Se for necessário, deve fazer com que a cola alcance a sua temperatura adequada. A cola deve ser aplicada de maneira uniforme com uma espátula dentada adequada para o pavimento que se esteja a colocar. Utilize uma espátula fina para peças pequenas de madeira e/ou para substratos lisos, e uma espátula grossa para peças de madeira grandes e/ou superfícies menos lisas e mais irregulares.
- O parquet deve ser colocado sobre a cola e carregar para baixo firmemente durante o tempo aberto do produto. Se a cola sobressai das juntas (podendo entrar em contacto direto com o verniz), retire-a com cuidado ou certifique-se de que a cola secou o tempo suficiente antes de aplicar o tratamento da superfície. Os salpicos de cola em superfícies pré-fabricadas devem ser eliminados com toalhetas de limpeza Bona Cleaning Wipes.

### DADOS TÉCNICOS

|                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base:</b>                     | Pré-polímero modificado de silano                                                                                                                                                 |
| <b>Cor:</b>                      | Tom carvalho                                                                                                                                                                      |
| <b>Viscosidade:</b>              | Alta viscosidade                                                                                                                                                                  |
| <b>Tempo aberto:</b>             | Aprox. 40 min*                                                                                                                                                                    |
| <b>Rendimento:</b>               | O rendimento depende do pavimento que se esteja a colocar**.                                                                                                                      |
| <b>EN ISO Categoria:</b>         | Dura - ISO 17178                                                                                                                                                                  |
| <b>Tempo de secagem:</b>         | 12-24 horas*, tráfego ligeiro após aprox. 4 horas.*                                                                                                                               |
| <b>Tratamento da superfície:</b> | Dependendo da humidade do ar e da percentagem de humidade dos materiais entre 12 e 24 horas*.                                                                                     |
| <b>Armazenagem / transporte:</b> | A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a + 25° durante a armazenagem e o transporte. Conservar num lugar seco e bem ventilado. Preservar resguardado das geadas. |
| <b>Tamanho da embalagem:</b>     | Balde de 15 kg e saco tubular de 9 kg.                                                                                                                                            |
| <b>Validade:</b>                 | Balde: 12 meses/saco tubular 24 meses a partir da data de fabrico no seu recipiente original sem abrir.                                                                           |
| <b>Agentes de limpeza:</b>       | Toalhetas de limpeza Bona Cleaning Wipes, acetona. A cola endurecida somente pode ser eliminada mecanicamente.                                                                    |
| <b>Eliminação de resíduos</b>    | Os resíduos e as embalagens/sacos tubulares vazios devem ser geridos de acordo com as normas locais.                                                                              |

\*a 20 °C y 55 % H.R.

\*\*veja-se a Ficha técnica de Bona Titan