

STRONGER THAN EVER FASTER THAN BEFORE

NY
FÖRBÄTTRAD
FORMULA



BONA **TITAN**

Oslagbar limstyrka på kortare tid



LIM



FÖRBÄTTRAD FORMULA



Bona Titan

Titanteknologi - Oslagbar limstyrka

Med sin oslagbara limstyrka, revolutionerande tvärbindningsteknologi och förlängda öppentid har det unika silanlimmet Bona Titan nu uppgraderats ytterligare. Tack vare produktens höga viskositet ger Titan starka, stabila limsträngar, vilket minimerar risken för hålrum. Produkten härdar snabbt och ingen primer krävs vid normala undergolvsförhållanden. Titan är den mest kostnadseffektiva och behändiga lösningen för alla typer av trägolvsinstallation.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Kan försiktigt beträdas efter 4 timmar
- Idealiskt för massiva plank & kubbgol
- Utmärkt initial limstyrka

APPLICERING

- Underlaget ska vara jämnt, torrt, rent och fritt från sprickor. Ytan bör också vara lätt strukturerad. Dammsug noggrant. Normalt behöver man inte använda primer. Men för att förbättra vidhäftningen mot undergolvet kan en primer från Bona användas.
- Vid behov, säkerställ att limmet har rätt temperatur. Applicera limmet med en tandad spackel lämplig för golvet som ska läggas. Använd en finspackel för små träbitar och/eller släta underlag, och en grovspackel för stora täbitar och/eller mindre släta grova ytor.
- Parketten ska läggas på limmet och pressas ner ordentligt under öppentiden. Om något lim pressas upp i fogar, ta försiktigt bort det eller se till att limmet är tillräckligt härdat innan du applicerar ytbehandlingen. Limspill på färdigbehandlade ytor ska avlägsnas med Bona Cleaning Wipes.

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Silanmodified prepolymer
Färg:	Ekfärgad
Viskositet:	Hög viskositet
Öppentid:	ca. 40 minuter*
Åtgång:	Åtgång beror på vilken typ av golv som läggs**.
ISO Kategori:	Hård - ISO 17178
Torktid:	12-24 timmar*, kan försiktigt beträdas ca. 4 timmar.*
Behandling av yta:	Beroende på luftfuktighet och fukthalten i materialen mellan 12 och 24 timmar.*
Lagring/Transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport. Lagerför i ett torrt, välventilerat utrymme. Tål inte frost.
Förpackning:	15 kg hink.
Lagringstid:	Hinkar: 12 månader från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Rengöring:	Bona Cleaning Wipes, aceton. Härdat lim kan enbart avlägsnas mekaniskt.
Avfall:	Rester och tomma behållare bör tas om hand enligt gällande lokala föreskrifter.

*vid 20°C och 55 % rH.
**se Bona Titan TDB