



A NEW TIDE

重歩行のフローリングに



イノベーションの限界に挑む

Bona トラフィック GO – シンプルで高い性能を実現する次世代型水性仕上剤



Bona **トラフィック GO**

次世代型水性仕上剤

新世代の硬化テクノロジーによってBonaトラフィックGOはシンプルさと効率性、そして2液型塗料の耐久性と性能とを融合させました。硬化剤を内蔵した革新的なBonaトラフィックGOは、将来予想されている環境や安全性能をはるかに超える高い安全性を保証し、しかも高レベルの耐久性を満たします。

BonaトラフィックGOは、安全性と健康への影響、持続可能性を重視しつつ、重歩行現場のフローリングをしっかりと守ります。

KEY BENEFITS

- 振るだけ、カンタン！
- よりナチュラルに、そして安全に
- 重歩行現場に適した高い耐久性
- すぐに塗れる
- 硬化剤内蔵 – 塗布時に活性化
- 塗料ロスが出ない – ポットライフなし
- クリアコート – 無黄変

APPLICATION

- 1) ボトルを1分間、よく振ります。
- 2) Bona ローラーを使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布します。塗布量は8-10 m²/L (100-120g/m²) です。ローラーは木目に直交させて塗った後、木目に沿って転がして、塗り目を整えてください。塗り継ぎが発生しないよう、塗り重ね部分はつねに濡れた状態を保って塗装してください。
- 3) 十分に乾燥させてから重ね塗りします。乾燥中はよく換気してください。
- 4) 必要に応じてBonaスクラッドシステムP150などのペーパーで層間研磨を行い、研磨粉を除去してから塗り重ねます。

最後の塗装から8時間は歩行しないでください。
24時間後には重歩行可能です。

TECHNICAL DATA

製品タイプ:	硬化剤内蔵水性ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分:	約30%
光沢(60°):	シルクマット 45-50%、マット 20-25%、Exマット 9-13%(ガラス上)
希釈:	不要 必要に応じてBonaリターダーを4%添加 (乾燥時間が長くなります)
乾燥時間:	塗り重ねまで: 2-3 時間* 軽歩行まで: 8 時間* 重歩行まで: 24 時間* 完全硬化: 5 日間* *20°C/60% R.H.
塗布ツール:	BonaローラーまたはTバー
塗布量:	8-10 m ² /L (100-120g/m ²) 1回塗り
危険有害性:	分類なし
洗浄:	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。 乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限:	未開封の状態で製造日から2年間
保管:	直射日光を避け、5°C以上、30°C以下の 冷暗所で保管すること
廃棄:	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に 従って処理すること。
パッケージ:	5L x 3本/箱
各種認証:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} (欧州環境基準、超低排出)