

NOUVEAU
PRIMAIRE



UN FOND **SOLIDE** POUR DES SOLS DURABLES

Bona Classic UX – La couche de fond avec une meilleure expérience utilisateur



Bona Classic UX

Un fond **solide** pour des sols durables

Bona propose une gamme complète de couches de fond de qualité supérieure, compatible avec toutes les laques de finition de haute qualité Bona.

Aujourd'hui, nous ajoutons le tout nouveau Bona Classic UX à la famille des primaires, un primaire offrant une expérience utilisateur nettement améliorée.

Pour créer une surface de parquet époustouflante et maintenir l'investissement du parquet, un primaire est la clé.

Avec le nouveau Bona Classic UX, vous obtiendrez une plus grande facilité d'égrénage, une parfaite capacité de garniture et une coloration naturelle de bois clair, créant ainsi un beau résultat final durable.

AVANTAGES CLÉS

- Facile à égréner
- Capacités de nivellement et fluidité excellentes
- Coloration uniforme

APPLICATION

1. Bien secouer le bidon avant l'emploi et poser le filtre.
2. Appliquer le Bona Classic UX uniformément à l'aide d'un rouleau (poils 11mm) selon une proportion de 8-10 m²/l. Éviter des accumulations du produit.
3. Laisser sécher env. 1 à 2 heures
4. Égréner légèrement avec le Bona Scrad System grain 120-150. Les abrasifs Bona Diamond Abrasives grain 120 sont également appropriés.
5. Bien aspirer avant de survitrifier avec un vernis Bona de votre choix

Consultez toujours nos fiches techniques pour les instructions d'application détaillées,

DONNÉES TECHNIQUES

Type de primaire:	couche de fond en phase aqueuse monocomposante polyuréthane/acrylate
Dilution:	ne pas diluer - Bona Retarder peut être ajouté pour prolonger le temps d'ouverture
Temps de séchage:	1-2 heures (20°C/60% h.r.)
Outils d'application:	rouleau Bona (poils 11 mm) ou applicateur T-bar
Consommation:	8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) par couche
Sécurité:	non classifié
Nettoyage:	enlever le surplus des produits avec un nettoyage à l'eau. Le produit séché peut être enlevé avec de l'acétone
Conservation:	1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport:	température > +5°C et < +25°C maximum
Mise au rebut:	les déchets et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales
Format:	bidon de 5 litres / 3 bidons par carton
Certificats:	EC1PLUS pour de très faibles émissions

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fiche de données de sécurité