BOUKATSU ASSOCIATION
SAKIGAKE CO., LTD. 4-1-5 KITAMACHI ,WARABI-SHI,SAITAMA 335-0001 JAPAN TEL 048-431-7707 FAX 048-431-7907

発行番号　B17S0994
発 行 日　平成30年3月23日

株式会社オカベ　御中

C.S.R'測定結果報告書

貴社より依頼のありました測定結果を、下記のとおり報告いたします。

件名（目的）	Bonaクラフトオイル CSR測定	
測定日	平成30年3月23日	
室温・湿度	22℃ ・ 49%	
すべり片の種類	ｺﾞﾑｼｰﾄ硬さ30	
供試体	種類	メープル複合床暖フロア　Bonaクラフトオイル塗装
	寸法	12×120×150
	品名(番)	
測定担当者	長谷川　憲人	
試験方法	準拠規格 ： JIS A 1454：2016 測定器 ： ONO・PPSM　（OH-101C） 滑り抵抗係数の算出式 ： C．S．R'＝Pmax/W ここに、C．S．R' ： 滑り抵抗係数 Pmax ： 最大引張荷重(N) W ： 鉛直荷重(196N)	

	試料の表面状態	試料No.	C.S.R(すべり抵抗係数) 平均値	最大引張荷重（N）Pmax 1回目	2回目	摘要
測定結果	乾燥状態（清掃し、乾燥した状態）	1	**0.71**	139.2	138.7	
		2	**0.72**	139.0	141.6	
	湿潤状態（水道水を400g/㎡割合で散布した状態）	1	**0.66**	128.6	128.3	
		2	**0.66**	128.8	129.7	

※上記測定値について、依頼者の許可なく外部に公表することはございません。

BOUKATSU ASSOCIATION
SAKIGAKE CO., LTD. 4-1-5 KITAMACHI ,WARABI-SHI,SAITAMA 335-0001 JAPAN TEL 048-431-7707 FAX 048-431-7907

発行番号　B17S0993
発 行 日　平成30年3月23日

株式会社オカベ　御中

C.S.R'測定結果報告書

貴社より依頼のありました測定結果を、下記のとおり報告いたします。

件名（目的）	Bonaクラフトオイル CSR測定	
測定日	平成30年3月23日	
室温・湿度	22℃ ・ 49%	
すべり片の種類	ｺﾞﾑｼｰﾄ硬さ80	
供試体	種類	メープル複合床暖フロア　Bonaクラフトオイル塗装
	寸法	12×120×150
	品名(番)	
測定担当者	長谷川　憲人	
試験方法	準拠規格 ： JIS A 1454：2016 測定器 ： ONO・PPSM　（OH-101C） 滑り抵抗係数の算出式 ： C．S．R'＝Pmax/W ここに、C．S．R' ： 滑り抵抗係数 Pmax ： 最大引張荷重(N) W ： 鉛直荷重(196N)	

	試料の表面状態	試料No.	C.S.R(すべり抵抗係数) 平均値	最大引張荷重（N）Pmax 1回目	2回目	摘要
測定結果	乾燥状態（清掃し、乾燥した状態）	1	**0.58**	113.0	114.2	
		2	**0.59**	116.2	115.2	
	湿潤状態（水道水を400g/㎡割合で散布した状態）	1	**0.79**	153.2	156.7	
		2	**0.80**	156.7	158.7	

※上記測定値について、依頼者の許可なく外部に公表することはございません。