

BOUKATSU ASSOCIATION

SAKIGAKE CO., LTD. 4-1-5 KITAMACHI, WARABI-SHI, SAITAMA 335-0001 JAPAN TEL.048-431-7707 FAX.048-431-7907

発行番号 B15S0727

発行日 平成27年12月2日

株式会社オカベ

御中

C. S. R'測定結果報告書

貴社より依頼のありました測定結果を、下記のとおり報告いたします。

件 名 （ 目 的 ）		フローリング用塗料のCSR測定					
測 定 日		平成27年12月1日					
室 温 ・ 湿 度		23℃ ・ 49%					
すべり片の種類		A:J'シート硬さ30 B:J'シート硬さ80					
供 試 体	種 類	BonaトラフィックHDシルクマット					
	寸 法						
	品名(番)						
測 定 担 当 者		長谷川 憲人					
試 験 方 法	準拠規格 : JIS A 1454 : 2010						
	測定器 : ONO・PPSM (OH-101C)						
	滑り抵抗係数の算出式 : $C.S.R' = P_{max}/W$ ここに、C.S.R' : 滑り抵抗係数 Pmax : 最大引張荷重(N) W : 鉛直荷重(196N)						
測 定 結 果	試料の表面状態	試料No.	C.S.R(すべり抵抗係数)	最大引張荷重 (N) Pmax		摘要	
			平均値	1 回目	2 回目		
		乾燥状態 (清掃し、乾燥した状態)	1	0.80	155.4	159.7	A
			1	0.77	148.8	153.0	B
	湿潤状態 (水道水を400g/m割合で散布した状態)		1	0.48	93.3	94.7	A
			1	0.66	132.4	126.8	B

※上記測定値について、依頼者の許可なく外部に公表することはございません。