

PRÜFZEUGNIS

zur Bestimmung der Rutschhemmung gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Elastischer Bodenbelag mit werkseitiger Versiegelung
Artikelbezeichnung: BONA Pure HD
Abmessungen: Prüfmuster: 1000 x 500 x 3,5 [mm]
Farbe: dunkelgrau / transparent
Oberfläche: matt, eben, feinrau strukturiert
Prüfmuster werkseitig versiegelt mit Bona Pure HD (2-k; wasserbasierter Polyurethan Lack);
Auftragsmenge: 120 - 100 g/m²; Auftrag 2-fach
Aufbau: Elastischer Bodenbelag + 1x Pure HD matt + 1 Bona Pure HD matt + Bona Anti-slip additive

Hersteller/Lieferer: Bona Sweden AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
SCHWEDEN

Auftraggeber: Bona AB
Murmansgatan 130
212 25 Malmö
SWEDEN

Zeugnisnummer: 104872515.001

Probeneingang: 25.07.2025

Prüfdatum: 29.07.2025

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung parallel zur Dielenlänge/Maserung

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : **13°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 01.09.2025
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.
Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019“ zugrunde.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

