



Bona lepidla na bázi silanu

	Bona R820	Bona R848 a Bona R848T	Bona Quantum a Bona Quantum T
Typ dle EN ISO 17178	tvrdě elastické parketové lepidlo	tvrdě elastické parketové lepidlo	tvrdě elastické parketové lepidlo
Otevřená doba	60 minut	30 minut	40 minut
Doba vytvrzení* (plné vytvrzení)	24-48 hod.	24-48 hod.	24 hod.
Zátěž chůzí po*	12 hod.	12 hod.	4-6 hod.
Broušení možné po*	24 hod.	24 hod.	12 hod.
Povrchová úprava*	24 hod.	24 hod.	24 hod.
Max rH (relativní vlhkost vzduchu)	< 75 % s podlahovým topením < 80 % bez podlahového topení	< 75 % s podlahovým topením < 80 % bez podlahového topení	< 75 % s podlahovým topením < 80 % bez podlahového topení Ano, pomocí Bona Trowel Plus. Max. obsah vlhkosti na nevytápěných betonových podlahách nebo cementových potěrech je 5 CM% nebo 95% R.H, u podkladu s podlahovým vytápěním 4 CM% nebo 85% R.H.
Lze použít jako bariéru proti vlhkosti	ne	ne	
Typy parket	Hotové parkety (2- a 3- vrstvé)	Hotové parkety (2- a 3- vrstvé) Mozaikové parkety (dub) a podobné dřeviny Průmyslové parkety (16 & 23 mm) Masivní parkety s perem a drážkou, dubové a podobné dřeviny	Hotové parkety (2- a 3- vrstvé) Mozaikové parkety, průmyslové parkety Masivní parkety s perem a drážkou, dubové a podobné dřeviny Masivní prkna z tvrdého dřeva
Max. rozměry masivních parket	22 x 80 mm (poměr ne větší než 1:6)	22 x 80 mm (poměr ne větší než 1:6)	-
EMICODE	EC1 Plus	EC1 Plus	EC1 Plus

* 20 °C a max. 65 % rH



Bona lepidla na bázi silanu

VŠEOBECNÉ ARGUMENTY ZALOŽENÉ NA HODNOTÁCH BONA LEPIDEL NA BÁZI SILANU

- ✓ **Nejnovější technologie polymerů** = nejvyšší nároky na bezpečnou a dlouhotrvající instalaci
- ✓ **Tvrdě elastické dle ISO 17178** = stabilizují podlahy, jak u masivních dřevěných, tak i u průmyslových podlah
- ✓ **Nejsou citlivé na silné roztahování nebo smršťování dřeva** = žádné spáry, dutá místa nebo odlepení parket
- ✓ **Chrání mírně slabé podklady** = lepidlo odděluje napětí předtím, než se přenese na podklad
- ✓ **Udržuje výkon** = žádné riziko ztráty výkonu, podlahy zůstávají v dobrém stavu - po celou dobu životnosti podlahy
- ✓ **Velmi vysoká počáteční pevnost spoje** = dřevěné podlahy se okamžitě připevní k podkladu, ideální pro instalaci vzorů, snižuje riziko dutých míst
- ✓ **Velmi rychlé zesíťování** = velmi rychle vytváří pevnost ve smyku, podlahy mohou být vystaveny lehké chůzi
- ✓ **Broušení je možné po 6*-12 hod.** = projekty lze dokončit rychleji (* 6 hod s lepidlem Bona Titan)
- ✓ **Technologie čtyřnásobného zesíťení** = lepidlo vytvrdne bez jakýchkoliv kompromisů
- ✓ **Bez toxických katalyzátorů**

CO CHCE NÁŠ ZÁKAZNÍK?

- ✓ ...chce nainstalovat dřevěnou podlahu
- ✓ ...mít vysokou úroveň zabezpečení instalace
- ✓ ...použije produkt, se kterým se dobře pracuje
- ✓ ...chce produkt s nízkým dopadem na životní prostředí
- ✓ ...vyhnout se reklamacím, nepříjemným telefonátům nebo problémům
vč. nákladné opravy (dlouhodobá instalace produktu)
- ✓ ...plně důvěřovat produktu, který aplikuje
- ✓ ...chce rychlost a efektivitu produktu
- ✓ ...bez kompromisů v kvalitě