

Nordic Ash applicerad på borstad vit ek.
Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvets färg och träslag.

Nordic Shimmer

Nordic Ash

Svårighetsgrad: **Enkel**
Borstning: **Frivilligt**
Ytbehandling: **Craft Oil 2K Ash**
Yta: **Naturligt matt**

Råträ och askgrått skapar en självklar vinnare.
För en rustik nordisk stil.

Produkter



Bona Craft Oil 2K Ash

Anvisningar	Torktid:
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120. Dammsug noggrant.	
2. Vattenpoppa ytan genom att applicera ett tunt lager vatten. En svamp eller kortfibrig roller kan användas för detta ändamål. Använd minimalt med vatten men se ändå till att allt trä fuktas.	12 timmar
3. Blanda oljan med härdare och applicera den på golvet med en rostfri spackel, oljeraka eller röd polerrondell (cirka 30 m²/liter).	
4. Efter 15-30 minuter, polera ytan med en polermaskin med röd rondell.	15-30 min
5. Behandla golvet med olja ytterligare en gång.	
6. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlägsna överflödig olja med bomullstrasor.	15-30 min
7. Polera slutligen med en Bona Wool Pad för en perfekt yta.	8-12 timmar

Övrig information

- Vi rekommenderar att alltid vattenpoppa ytan innan oljan appliceras för att säkerställa färgens intensitet och jämnhet.
- I högtrafikerade utrymmen, överväg att avsluta med två lager Bona Traffic HD. Extra Matt rekommenderas för att bevara utseendet.

Särskild åtgärd

Överväg att avsluta behandlingen med Bona Traffic/HD för lägre städfrekvens och för att skydda pigmenteringen.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.

Bona®
Passion for wood floors