



PRAVÁ SÍLA EVOLUCE

Bona Mega EVO® – rychlejší, lepší a bezpečnější povrchy podlah



Bona Mega EVO®

Nová technologie pro střední zátěž

Bona představuje Bona Mega EVO®, lak nové generace s novou nejmodernější technologií síťování, která se aktivuje při aplikaci. Jedinečné složení poskytuje rychlejší vytvrzování s vynikající odolností proti poškrábání, opotřebení a chemikáliím, nežloutne. Má nízký obsah VOC, pod 3%, přispívá tak ke zdravějším pracovním podmínkám s nižším dopadem na kvalitu vzduchu v interiéru.

Vyzkoušejte Bona Mega EVO s novou technologií pro dřevěné podlahy se střední zátěží

VLASTNOSTI

- Lak velmi rychle vytvrdne
- Bezpečná a jednoduchá aplikace
- Vytváří plný odolný povrch
- Vysoká ochrana povrchu
- Nežloutne
- Technologie samozesíťování

APLIKACE

- 1) Lak důkladně protřepejte po dobu jedné minuty.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při 8-10m²/litr (100-120g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do "živého laku".
- 3) Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Zajistěte řádné větrání.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zmitost P150 (nebo jemnější) abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy laku.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace. Po cca 5 dnech bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci. Po této době můžete nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti.

TECHNICKÁ DATA

Typ produktu:	1-složková polyuretan/akrylátová disperze vrchního laku
Obsah sušiny:	cca 31%
Stupeň lesku (při 60°):	polomat 40%, mat 18%, extra mat 9% (na skle)
Ředění:	v případě potřeby, ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) pro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	přelakování: 1-2 hod* lehký provoz: 8 hod* úplné vytvrzení: 5 dní* <i>*při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H.</i>
Náradí k aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetone.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr, 3 x 5 litrů
Certifikace:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – velmi nízké emise v interiéru

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

VYHOTOVENO 1/2024

Distributor: Bona CR, spol. s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona®