

PROTEÇÃO
ROBUSTA



Bona SuperSport Pure HD

BONA SUPERSPORT SYSTEM – SUPERFÍCIES EXCELENTES
PARA UM JOGO EXCELENTE



Bona SuperSport Pure HD

Superfícies excelentes
para um jogo excelente

Bona SuperSport Pure HD é um verniz de poliuretano resistente e duro-elástico para o tratamento de revestimentos de pavimentos resilientes em pavilhões desportivos. Proporciona às superfícies proteção a longo prazo, ao mesmo tempo que restaura o seu aspeto garante uma fricção segura e simplifica a sua manutenção habitual. Bona SuperSport Pure HD é uma fórmula transparente aquosa que não amarelece.

APLICAÇÃO

Agite bem o verniz e deite-o num balde de misturas Bona RS Mixing Bucket. Acrescente lentamente uma garrafa de endurecedor Bona R Hardener enquanto a máquina mexe a mistura durante pelo menos 1 minuto. Aplique Bona SuperSport Pure HD com um rolo de poliéster Bona. Passe o rolo com um movimento suave e fluido em sentido transversal, evitando as acumulações de produto. Caso necessite efetuar uma segunda aplicação, esta deve ser levada a cabo entre 2 e 12 horas (máximo) depois da camada anterior. Ultrapassado este intervalo, é necessário fazer uma lixagem intermédia com um abrasivo Bona Scrad Pad. A seguir, limpe a superfície passando o aspirador e efetuando uma limpeza a húmido. Para acelerar o processo de secagem, podem ser utilizados ventiladores adequados.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Proteção robusta de poliuretano
- Secagem rápida para um tempo mínimo de inatividade
- Ótimas propriedades niveladoras e de aplicação simples

DADOS TÉCNICOS

Tipo de verniz:	Verniz de acabamento de poliuretano aquoso de 2 componentes
Conteúdo em sólidos:	45 % aprox.
COV:	<1%
Brilho (a 60°):	20 % (Mate)
Tamanho do pack:	3 x 5 L incl. endurecedor

DADOS TÉCNICOS (continuação)

Proporção da mistura: 1 parte de endurecedor Bona R Hardener (0,45 L) por cada 10 partes de Bona SuperSport Pure HD (4,55 L) = 9 vol%.

Tempo de aplicação: Um máximo de 2 horas a 20°C (menos tempo a maior temperatura).

Dissolução: Não diluir.

Tempo de secagem:

- Revestimento: 2-4 horas aprox.*
- Uso ligeiro: 12 horas*.
- Dureza máxima: 5-7 dias aprox.*

**em condições climáticas normais, 20 C/60 % H.R.*

Ferramentas de aplicação: Rolo de poliéster Bona (pelo de 11 mm).

Rendimento: 8-10 m²/L (120-100 g/m²) por camada.

Segurança: Verniz: Não classificado.

Endurecedor: Classificado (veja a ficha de dados de segurança).

Limpeza: Elimine qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.

Validade: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.

Armazenagem/ transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.

Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

Certificações: EN 14904:2006; DIN 18032:2; EC1PLUS; GreenGuard; certificado pela FIBA; EN 13501-1, reação contra o fogo.