

ÚNICO
PARA O
DESPORTO



NOVO



Bona SuperSport ONE

BONA SUPERSPORT SYSTEM – SUPERFÍCIES EXCELENTES
PARA UM JOGO EXCELENTE



Bona SuperSport ONE

Superfícies excelentes para um jogo excelente

Verniz mono componente para pavimentos desportivos com tecnologia de reticulação com oxigénio, que se destaca pela sua durabilidade e aparência. Acabamento aquoso de qualidade superior para pavimentos de madeira, especificamente formulado para uso profissional em pavimentos desportivos de madeira. Proporciona um acabamento de poliuretano robusto com bom poder de revestimento. Cumpre a norma europeia em relação a superfícies desportivas de interior, para um jogo seguro.

DADOS TÉCNICOS (continuação)

Brilho (a 60°):	Mate: ~20 %; Brilho: ~90 %.
Dissolução:	Se for necessário, dilua com Bona Retarder (4%) para dispor de mais tempo de aplicação.
Tempo de secagem:	- Pronto para a lixagem/revestimento: 2½-3 h*. - Dureza máxima: 5 dias*.
Ferramentas de aplicação:	Aplicador T-Bar Bona ou rolo Bona.
Rendimento:	8-10 m²/L (120-100 g/m²) por camada.
Segurança:	Não classificado.
Limpeza:	Elimine qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho do pack:	2 x 10 L.
Certificações:	Cumprir a norma EN 14904:2006; certificado pela FIBA; Emicode EC1.

APLICAÇÃO

Aplique o verniz com um aplicador T-Bar Bona ou com um rolo Bona fazendo um movimento suave e fluido, e evitando acumulações de verniz. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições e deixe secar antes de aplicar mais camadas de verniz ou pintura. Tenha previsto que o tempo de secagem aumentará ligeiramente por cada camada que se aplique. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando abrasivos Bona Scrad e Bona Scrad Wings de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. O pavimento estará pronto para a partida uma vez passadas 72 horas.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- A simplicidade de um produto de 1 componente com o rendimento de um de 2 componentes.
- Baixas emissões no ar em interiores
- Aprovado pela FIBA para competições de máximo nível

DADOS TÉCNICOS

Tipo de verniz:	Verniz de poliuretano aquoso de acabamento com óleo modificado de 1 componente
------------------------	--

**Em condições climáticas normais, 20 °C/60 % H.R. Certifique-se de que tenha boa ventilação em todo o momento durante o seu uso. O processo de cura dura aproximadamente 5 dias (70 % cura em 24 horas, 90 % depois das 72 horas). Não volte a colocar os tapetes até que o pavimento se tenha curado totalmente. Uma vez passadas 24 horas, pode-se andar sobre o pavimento, mas até que não esteja completamente curado, continuará a haver risco de que se produzam marcas de calçado ou danos. Durante a primeira semana, não limpe em húmido; apenas elimine o pó em seco. Para obter mais informação, consulte a ficha técnica.*