SLITSTYRKA
PÅ DUNK



Bona SuperSport Pure HD

BONA SUPERSPORT SYSTEM – SLITSTARKA YTOR FÖR TUFFA MATCHER

bona.com/supersportPureHD

Bona®



Bona SuperSport Pure HD

Slitstarka ytor för tuffa matcher

Bona SuperSport Pure HD är en hård-elastisk och slitstark polyuretan behandling för alla typer av halvhårda golv i sporthallar. Produkten ger ett långvarigt skydd åt golvet och bevarar både utseende och friktion på ytan. Golvet blir med denna behandling enklare att hålla rent och underhålla. Bona SuperSport Pure HD är en vattenbaserad, klar icke gulnande produkt.

APPLICERING

1. Skaka dunken, häll över i en blandningshink
2. Addera härdaren långsamt under omrörning med omrörare monterad på borrmaskin. När all härdare är tillsatt – blanda minst 1 min. Låt blandningen vila i minst 5 min före behandling, använd inom 2 timmar.
3. Applicera jämt och korsvis med Bona Microfiber Roller.
4. Om en andra strykning krävs bör detta ske inom 2-24. Efter 24 timmar måste ytan mellanslipas med Bona Scrad Pad. Dammsug noggrant och avsluta med en Bona Dusting Pad.
5. Använd ventilationsfläkt för snabbare torkprocess.

EGENSKAPER

- Slistarkt polyuretanskydd
- Snabb torktid
- Mycket bra egenskaper för applicering

TECHNISKA DATA

Lacktyp:	2-komponent vattenbaserad polyuretan
Torrhalt:	ca. 45%
VOC:	<1%
Glans (60°):	20% (Matt)
Förpackning:	3 x 5 liter inkl. härdare

TEKNISKA DATA (forts.)

Blandn.förhållande:	1 del Bona R Hardener (0,45L) till 10 delar Bona SuperSport Pure HD (4,55L) = 9 vol%
Brukstid:	max. 2 timmar vid 20°C
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	- Överlackering: ca. 2-4 timmar* - Lätt användning: 12 timmar* - Fullt uthärdad: ca. 5-7 dagar* **20°C/60% R.H.*
Verktyg:	Bona Polyester Roller (11 mm)
Åtgång:	8-10 m^2/liter (120-100g/m^2) per stryk
Säkerhet:	Lack: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig (se Säkerhetsdatablad)
Rengöring:	Tryck ut/stryk av produkten från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad produkt kan tas bort med t ex aceton.
Lagrinsgtid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad orginalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Certifikat:	EN 14904:2006; compliant, DIN 18032:2, EC1 PLUS, GreenGuard, FIBA Certified, EN 13501-1, Brandklassificering

För mer utförlig information, se Tekniskt Datablad