

Bona アンバー

Technical data sheet

油性ウレタン塗料のような豊かな琥珀色のクリアー仕上げを実現する水性プライマー。木の素地から2回塗布してからトップコートで仕上げてください。トラディショナルな油性ルックに仕上げたい場合も水性システムで仕上げられるので安心です。床暖房やエンドグレイン、幅広のプランクフロアなど動きの激しいフローリングにも適しています。オークをはじめ熱帯産の樹種を含めたダーク系の樹種に適しています。

- 豊かな琥珀色の仕上がり
- 床暖房に最適
- サンディング性にすぐれる
- サイドボンディングのリスクを軽減
- GREENGUARD (空気質認証基準) 取得



技術情報

製品の種類:	1 液型水性ポリウレタン着色塗料
樹脂分:	32%
VOC:	最大 95 g/L
希釈:	原液。オープンタイムを長くする場合はリターダーを 4% 添加
乾燥時間:	1 ~ 2 時間 @ 20°C/60% R.H.
塗布ツール:	Bona ローラー
塗布量:	1 回塗りにつき 8-10 m ² /L (100-120g/m ²)
安全性:	未分類
洗浄:	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。乾燥した場合はアセトンで除去する。
保存期間:	製造日から 1 年間
保管:	5°C以上、25°C以下で直射日光を避け、冷暗所で保管すること
廃棄:	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に従って処理すること。
パッケージサイズ:	5Lx3 本入
各種認証:	GREENGUARD (空気質認証基準) DIBt (ドイツ建築技術研究所による安全な建築材料)

塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。塗装前の最終研磨工程は、Bona クアトロディスクの使用を推奨します。

Bona アンバーが室温に達した後、容器を十分に振ってから使用してください。キャップを取り外し、本製品に付属のフィルターを取り付けてから使用すると液ハネしにくくなります。最適な使用条件は、気温 18~25 度、相対湿度 30~60% です。高温・低

Finishing



Bona®



Technical data sheet

湿度では乾燥時間が短くなり、低温・高湿度では乾燥時間が長くなります。**使用最低温度は 13°C です。**

塗装仕様

無塗装のフローロリング（住宅）：

- 1x Bona アンバー
ライトサンディング G150
- 1x Bona アンバー
- 1-2x Bona 水性トップコート

無塗装のフローロリング（土足）：

- 1x Bona アンバー
ライトサンディング G150
- 1x Bona アンバー
- 2x Bona 水性トップコート

注意：

- 木が塗料を吸い込みすぎて変形するリスクがありますので、1日に2層以上塗布しないでください。

使用方法

1. 「Bona ロールー」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。ロールーは木目に直交させて塗った後、木目に沿って転がして、塗り目を整えてください。塗り継ぎが発生しないよう、塗り重ね部分はつねに濡れた状態を保って塗装してください。
2. 乾燥したら、Bona スクラッドシステムまたは 150 番よりも細かいスクリーンメッシュなどで研磨して、毛羽立ちを取り除いてください。
3. 研磨粉を除塵し、Bona アンバーを再度塗布してください。
4. 仕上げには、Bona トップコートを 1-2 回塗布して仕上げてください。

メンテナンス

Bona アンバーは、仕上剤として使用しないでください。必ず Bona トップコートを上塗りして仕上げてください。

ここに記載されている情報は、現在の知識の範囲内で作成されたものであり、完全なものであることを保証するものではありません。使用者は本製品を使用する前に、記載内容や推奨事項が使用目的や木材の種類など、状況に適合しているか確認する責任があります。Bonaは、納入された製品のみを保証します。製品の使用方法や仕上がりについては弊社の管理下にはありません。疑わしい場合は、予備テストを行ってください。本製品を使用する前に、パッケージラベルや安全データシートに記載されているすべての情報を読み、理解してください。