

Bona クラフトオイル 2K


Technical data sheet

大幅に改良された植物ベースのオイルから作られたユニークな処方により乾燥時間が短縮され、耐摩耗性が強化されました。撥水性にもすぐれています。
オイル単体での仕上げにも使用できますし、水性仕上剤での上塗りも可能です。
塗布後8時間待ってから、Bonaトラフィック HD やトラフィックナチュラルなどの2液型水性ウレタンで上塗り出来ます。空港や多目的商業施設など、たくさんの人が歩行する重歩行現場でも使用できるようになりました。


- 植物ベースの高性能オイル
- 1回塗り仕上げ
- 長いオープンタイムかつ速硬性
- 水性仕上剤で上塗り可能 (Bonaトラフィック HD/トラフィックナチュラル)
- ヨーロッパ規格 EN71-3 (玩具安全基準) に適合

技術情報


製品の種類:	自然塗料(ベジタブルオイル)+イソシアネート硬化剤
カラー:	ピュア、フロスト、アッシュ、アンブラ、クレイ、グラファイト、インビジブル、ライトグレー、サンド
VOC:	最大19g/L(硬化剤を含む)
混合比:	主剤9に対し硬化剤1(10%)
可使時間:	6~8時間
乾燥時間:	ピュア8時間、カラー12時間 20°C/60% R.H. 塗り重ねる場合は15~30分
塗布ツール:	Bona短毛ローラー、BonaラバーアPLICケーター、 BonaオイルアPLICケーター、ステンレスコテ、刷毛、 赤パッド+ポリッシャー
塗布量:	20m ² /L (30m ² /缶)
洗浄ツール:	ホワイトスピリットなどの溶剤
容量:	1. 25L×6缶/箱 (主剤:1125ml+硬化剤:125ml)




ピュア




フロスト




アッシュ




グラファイト




クレイ




アンブラ



インビジブル



ライトグレー



サンド

塗料



Bona®

Bona クラフトオイル 2K

Technical data sheet

塗料



塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。

塗装前の最終の研磨は、120番以上のペーパーを使用してください。

(Bona クアトロディスク推奨)

塗装仕様

塗装例1

1 × Bona クラフトオイル 2K

塗装例2

1 × Bona クラフトオイル 2K

2 × Bona トラフィック HD/トラフィックナチュラル

塗装例3

1 × Bona トーン(リッチ/ノルディック)

1 × Bona クラフトオイル 2K

2 × Bona トラフィック HD/トラフィックナチュラル

重歩行エリアで使用する場合、Bona トラフィック HD/ナチュラルでの上塗りを推奨します。

使用方法

1. 缶の上部が硬化剤、下部が主剤になっています。上蓋の黒いプラスチック部分にドライバの先をあて、ハンマーで叩いて穴を開けてください。下部にも穴を開けて硬化剤が主剤に流れ込むようにして、1分以上放置してください。
2. 缶の蓋をあけて攪拌棒でよくかき混ぜてください。
3. オイルを床に塗布します。
4. 15-30 分ほどオイルをフローリングに染み込ませたら、ポリッシャーに赤パッドを装着して空パフし、オイルを床に刷り込んでください。
5. 必要に応じて再度オイルを塗布し、木が飽和するまでオイルを塗ってください。
6. さらに 15-30 分ほど待ってから、オイルクロスで余分なオイルを拭き取ります。
7. 最後の仕上げに Bona ウールパッドで空パフするとキレイに仕上がります。

・狭い面積の場合は、ステンレスコテを使用してください。

・ポリッシャーが使用できない場合は、ウエス等での拭き取り作業で代用してください。

拭き取り作業は必須です。拭き取らないと、ムラになったり乾燥時間が長くなります。

・ピュアで8時間、カラーの場合は 12 時間歩行禁止にして、乾燥を待ってください。

注意: 乾性オイルなので使用したウエス等は、自然発火のリスクがあります。

使用したウエス等は、水に浸けおろか金属製の密封容器に収納してください。



Bona®