

Bona リノプライム

Technical data sheet

リノリウム床の孔を埋めて目止めて仕上がりを向上させる速乾性の2液型水性ウレタンベースのプライマー。サンディングしたリノリウムに使用してください。塗布1時間後には、上塗りできます。レベリング性に非常にすぐれています。

- すぐれた目止め効果
- 超速乾性
- レベリング性にすぐれ、塗布しやすい
- リノリウムには必須

技術情報

塗料のタイプ：	2液型水性ポリウレタン塗料
樹脂分：	23%
VOC：	1%未満
混合比：	主剤 19 に対し硬化剤 1
可使時間：	3時間以内@20°C（気温が高い場合はさらに短くなります）
希釈：	希釈せず、原液のまま使用してください。
乾燥時間：	塗り重ねまで：1～2時間@20°C/60% R.H.
塗布ツール：	Bona マイクロファイバーローラー（5 mm）
塗布量：	1回塗りあたり 20-25 m ² /L (40-50g/m ²)
安全性：	SDS 参照
洗浄液：	塗布用具は水で洗浄してください。 塗料が硬化した後は、アセトンを使用してください。
使用期限：	未開封の状態で製造日から1年間
保管：	直射日光を避け、5°C以下または25°C以上の環境での保管は避けてください。
パッケージサイズ：	5L×3本/箱（硬化剤を含む）

塗装前の準備

Bona リムーバーR や Bona パワーリムーバーR を使用し、汚れに応じて床表面を清掃します。特に樹脂ワックスのはく離作業を伴う場合には、完全にはく離する必要がありますので注意してください。フロア表面は研磨され、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げのサンディングには、Bona ダイヤモンドディスクを使ってウェットサンディングを行ってください。カラー仕上げの場合は G80 を、クリアー仕上げの場合は G120 を使用してください。

最適な使用条件は、気温 15～20 度、相対湿度 40～60%です。高温・低湿度では乾燥時間が短くなり、低温・高湿度では乾燥時間が長くなります。

Resilient
System



Bona[®]



Technical data sheet

塗装仕様

カラーリノベーションの場合：

Bona リノプライム×1 回塗り
Bona ピュアカラー×1-2 回塗り
Bona ピュア×1 回塗り

クリアーリノベーションの場合：

Bona リノプライム×1 回塗り
Bona ピュア×1-2 回塗り

使用方法

1. 主剤を攪拌用のバケツに入れ、攪拌機で攪拌してください。
2. 主剤に硬化剤を 19：1 の割合で投入し、攪拌機で 1 分間以上攪拌します。主剤の硬化剤は攪拌しながら少しずつ加えるようにしてください。硬化剤を主剤のボトルに直接投入しないでください。攪拌後は 5 分間待ってから使い始めてください。また、ポットライフ（可使時間）の 3 時間以内に攪拌した塗料はすべて使い切ってください。
3. Bona マイクロファイバーローラー（5mm）を使って、Bona リノプライムを塗布してください。ローラーは縦横方向に動かし、全体の塗料を均一に塗ることを心がけてください。塗布量は 1 m²あたり 40～50g です（20～25 m²/リットル）。

塗り重ねが必要で、塗布間隔が 12 時間以上空いてしまう場合は、Bona スクラッドパッドを取り付けたポリッシャーでドライ掛けして、床を清掃してから塗布してください。
乾燥時間の短縮に、送風機の使用してください。

メンテナンス

Bona リノプライムを、仕上剤として使用しないでください。必ず Bona ピュアで上塗りして仕上げてください。

ここに記載されている情報は、現在の知識の範囲内で作成されたものであり、完全なものであることを保証するものではありません。使用者は本製品を使用する前に、記載内容や推奨事項が使用目的や木材の種類など、状況に適合しているか確認する責任があります。Bonaは、納入された製品のみを保証します。製品の使用方法や仕上がりについては弊社の管理下にはありません。疑わしい場合は、予備テストを行ってください。本製品を使用する前に、パッケージラベルや安全データシートに記載されているすべての情報を読み、理解してください。