

Bona パシフィックフィラー

Technical data sheet

目隙やクラック、ホール、欠けなどの充填に使用する水性コンパウンドです。
3mm までの隙間や細かいキズの補修に使用してください。事前によくかき混ぜてから
使用してください。水で希釈も可能です。

- Ready to use
- 不燃性で安全性にすぐれる
- 研磨性にすぐれる
- 毛羽立ちを最小限に
- レッドオーク用、ホワイトオーク用、アッシュ/メープル/パイン用の3色
- 着色可能
- やせにくい
- 密着性にすぐれる
- 乾燥前は水で洗浄可能

技術情報

製品の成分:	無機フィラー、水、バインダー、顔料
カラー:	レッドオーク用、ホワイトオーク用、アッシュ/メープル/パイン用
樹脂分:	65-75%
比重:	1.60 SG
塗布ツール:	Bona ローラー
VOC:	100g/L
乾燥時間:	30分から2時間（厚みと気温に左右されます）
使用量:	180~240m ² /缶（1ガロン=3.8L）
塗布ツール:	パテナイフ、Bona コテ
保存期間:	1年間（未開封）
保存/輸送温度:	+5°C 以上+25°C 以下で直射日光の当たらない冷暗所にて保管してください。
廃棄:	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。
サンディング工程の中掛けまたは仕上げ掛けまで完了させてください。

塗装仕様

サンディング中掛け
Bona パシフィックフィラー
サンディング仕上げ掛け
ライトサンディング
水性塗料仕上げ

サンディング中掛け
Bona パシフィックフィラー
サンディング仕上げ掛け
ライトサンディング
オイル仕上げ

塗料



Bona®

Bona パシフィックフィラー

Technical data sheet

塗料



使用方法

1. ご使用前に中身をよく攪拌してください。混ざりにくい場合は、水を少量ずつ加えて攪拌してください。
2. 「Bona ステンレスコテ」またはパテナイフなどを使って、塗り広げてください。
3. 乾燥後は、サンディング仕上げ掛け以降の工程を行ってください。着色も可能です。オイル仕上げ、水性ウレタン仕上げ、どちらにも対応しています。

Bona[®]