

Bona リッチトーン

Technical data sheet

オークフローリングをスモーキーオーク風のリッチなダークブラウン調に仕上げる水性下処理剤です。塗料や仕上げ剤ではありませんので、必ず Bona クラフトオイルか Bona ハードワックスオイルで上塗りして仕上げてください。

Bona ミックスカラーブラックを加えることで、完全ブラックのフロアも実現できます。

- 水のような外観でかんたんに塗布できる
- 水性で無臭

技術情報

製品の種類:	アルカリ性の水溶液
希釈:	不要
乾燥時間:	塗り重ねる場合 1～2時間 オイル塗装まで 5～10時間 20°C/60% R.H.
塗布ツール:	Bona オイルアプリーケーター、刷毛
塗布量:	8～10m ² /L (100～120g/m ²)
容量:	5L×3本/箱 44箱/パレット

塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。木の素地には直接塗布します。
塗装前の最終の研磨は、Bona クアトロディスクを推奨します。

塗装仕様

塗装例1	塗装例2
1×Bona リッチトーン	1×Bona リッチトーン
1×Bona クラフトオイル	2×Bona ハードワックスオイル
1×Bona ハードワックスオイル	

Bona リッチトーンを使用した場合、フロアの最終仕上げには、必ず Bona ハードワックスオイルで上塗りしてください。

使用方法

ご使用前に容器をよく振ってください。

1. 「Bona オイルアプリーケーター」や刷毛で1m²あたり0.1Lを目安に塗布してください。
多少の塗りムラは構いません。
さらに効果を得たい場合は、1～2時間待ってから、再度塗布してください。
2. 5～10時間待ち、よく乾燥させます。
3. Bona スクラッドパッドで軽く研磨してください。
あまり強く研磨すると表面のスモーキー感が薄れてしまいますので、注意してください。
4. 掃除機掛けをして除塵します。
5. 「Bona クラフトオイル」または「Bona ハードワックスオイル」を上記塗装仕様に従って塗布します。

メンテナンス

Bona リッチトーンは仕上げ塗料ではありませんので、必ず上塗りを必要とします。

塗料

