

Bona スーパースポーツプライマー

Technical data sheet

Finishing



無塗装のフローリングに塗布する1液型水性ポリウレタンディスパージョン塗料で、スポーツフロアに最適です。木材へのすぐれた接着性とサイドボンディングの低減効果により、トップコートやラインマーキングで仕上げるための最適な下地を作ります。70%が再生可能な原材料で構成されたポリウレタンディスパージョンを使用しているため環境にやさしく、研磨性にもすぐれ、かんたんに塗布できます。

- サイドボンディングのリスクを軽減
- ミディアムリッチなウッドカラー
- 研磨性にすぐれる

技術情報

製品の種類：	1液型水性ポリウレタンディスパージョン塗料
樹脂分：	32%
VOC：	最大 60 g/L
希釈：	原液。オープンタイムを長くする場合はリターダーを 4% 添加
乾燥時間：	2~3 時間@20°C/60% R.H.
塗布ツール：	Bona T バーまたは Bona ローラー
塗布量：	1 回塗りにつき 8-10 m ² /L (100-120g/m ²)
安全性：	未分類
洗浄：	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。乾燥した場合はアセトンで除去する。
保存期間：	製造日から 1 年間
保管：	5°C以上、25°C以下で直射日光を避け、冷暗所で保管すること
廃棄：	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に従って処理すること。
パッケージサイズ：	10L × 2 本入
各種認証：	GREENGUARD (空気質認証基準) FIBA (国際バスケットボール連盟) 認定塗料

塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。塗装前の最終研磨工程は、Bona クアトロディスクの使用を推奨します。120 番か、より細かい番手を使用してください。

Bona スーパースポーツプライマーが室温に達した後、容器を十分に振ってから使用してください。キャップを取り外し、本製品に付属のフィルターを取り付けてから使用すると液ハネしにくくなります。最適な使用条件は、気温 18~25 度、相対湿度 30~60 %です。高温・低湿度では乾燥時間が短くなり、低温・高湿度では乾燥時間が長くなります。**使用最低温度は 13°Cです。**

塗装仕様

無塗装のフローリング：

- 1x Bona スーパースポーツプライマー
- 1x Bona スーパースポーツ ONE または スーパースポーツ HD



Bona®

Bona スーパースポーツプライマー

Technical data sheet

Finishing



ライトサンディング G150

1-2x Bona ピュアカラー（装飾やゾーンマーキングが必要な場合）

1x Bona スーパースポーツラインペイント

1-2x Bona スーパースポーツ ONE または スーパースポーツ HD

注意：

- 木が塗料を吸い込みすぎで変形するリスクがありますので、1日に2層以上塗布しないでください。乾燥中はよく換気してください。乾燥条件が悪いと、十分な耐久性が得られなかったり、密着性が悪くなる場合があります。

使用方法

- Bona T バーや Bona ローラーを使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。ローラーは木目に直交させて塗った後、木目に沿って転がして、塗り目を整えてください。塗り継ぎが発生しないよう、塗り重ね部分はつねに濡れた状態を保って塗装してください。
- よく乾燥させた後、塗装仕様に従って、Bona スーパースポーツ ONE や Bona スーパースポーツ HD、Bona スーパースポーツラインペイントを塗布して仕上げてください。

Bona スーパースポーツプライマーに上塗りする場合、24 時間以上間隔が開く場合は、必ず層間研磨を行ってから上塗りしてください。

メンテナンス

Bona スーパースポーツプライマーは、仕上剤として使用しないでください。必ず Bona トップコートを上塗りして仕上げてください。

ここに記載されている情報は、現在の知識の範囲内で作成されたものであり、完全なものであることを保証するものではありません。使用者は本製品を使用する前に、記載内容や推奨事項が使用目的や木材の種類など、状況に適合しているか確認する責任があります。Bonaは、納入された製品のみを保証します。製品の使用方法や仕上がりについては弊社の管理下にはありません。疑わしい場合は、予備テストを行ってください。本製品を使用する前に、パッケージラベルや安全データシートに記載されているすべての情報を読み、理解してください。

Bona[®]