



Bona トラフィック GO

ビルトイン硬化剤配合水性ポリウレタン樹脂塗料

次世代型水性仕上剤



Bona トラフィック GO は、新世代の硬化技術によってシンプルな作業性とハイエンド2液型仕上剤の耐久性という理想的な組み合わせを提供します。Bona トラフィック GO はシンプルさと効率性、そして2液型塗料の耐久性と性能をあわせ持ちます。Bona トラフィックに求められる高レベルの耐久性を満たしながら、将来の要件をはるかに超えた、より安全で健康的な性能を実現しました。Bona トラフィック GO は安全性と健康への影響、持続可能性を重視しつつ、重歩行現場のフローリングを守る最高の耐久性を提供します。

- 振るだけ、カンタン！
- 重歩行に耐える高い耐久性
- ビルトイン硬化剤 – 塗布すると活性化
- クリアコート – 無黄変

2023-06-21

このデータシートは、以前のすべてのバージョンに代わるものです。bona.com で最新バージョンをご確認ください。



Bona トラフィック GO

ビルトイン硬化剤配合水性ポリウレタン樹脂塗料

次世代型水性仕上剤

TECHNICAL DATA

製品タイプ：	ビルトイン硬化剤配合水性ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分：	約 30%
光沢@60°：	シルクマット 45-50%、マット 20-25%、Ex マット 9-13%（ガラス上）
希釈：	原液。オープンタイムを長くする場合はリターダーを 4%添加
乾燥時間：	塗り重ねまで：2～3 時間* 軽歩行まで：8 時間* 重歩行まで：24 時間* 完全硬化：5 日間* * 20°C/60% R.H.
塗布ツール：	Bona ロールーまたは T バー
塗布量：	8-10 m ² /L（100-120g/m ² ）1 回塗り
危険有害性：	分類なし
洗浄：	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限：	未開封の状態で製造日から 2 年間
保管：	直射日光を避け、5°C以上、30°C以下の冷暗所で保管すること
廃棄：	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則にしたがって処理すること
パッケージ：	5 L x 3 本/箱
各種認証：	EMICODE; EC1PLUS（欧州環境基準、超低排出）

その他の詳細情報は、安全データシートをご参照ください。

塗装前の準備

Bona トラフィック GO を木の素地には直接塗布せず、先に Bona プライマーを塗布してください。Bona トラフィック GO が室温に達してから使用してください。容器を十分に振ってから使用してください。キャップを取り外し、本製品に付属のフィルターを取り付けてから使用すると液ハネしにくくなります。最適な使用条件は、気温 18～25 度、相対湿度 30～60% です。高温・低湿度では乾燥時間が短くなり、低温・高湿度では乾燥時間が長くなります。**使用最低温度は 13°C です。**

塗装仕様

無塗装のフローリング：

1 x Bona プライマー¹

2 x Bona トラフィック GO

¹ 必ず Bona の水性プライマーを塗布してから、Bona トラフィック GO を塗布してください。

2023-06-21

このデータシートは、以前のすべてのバージョンに代わるものです。bona.com で最新バージョンをご確認ください。



Bona トラフィック GO

ビルトイン硬化剤配合水性ポリウレタン樹脂塗料

次世代型水性仕上剤

注意事項：木材が過度に膨潤する恐れがあるため、水性塗料は1日に2回以上塗装しないでください。乾燥中は換気をよくしてください。乾燥状態が悪いと、製品の性能と接着性が低下する場合があります。

使用方法

- 1) ボトルを1分間、よく振ります。
- 2) Bona ローラーを使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布します。塗布量は8-10 m²/L (100-120g/m²) です。ローラーは木目に直交させて塗った後、木目に沿って転がして、塗り目を整えてください。塗り継ぎが発生しないよう、塗り重ね部分はつねに濡れた状態を保って塗装してください。
- 3) 十分に乾燥させてから重ね塗りします。乾燥中はよく換気してください。
- 4) 必要に応じて Bona スクラッドシステム P150 などのペーパーで層間研磨を行い、研磨粉を除去してから塗り重ねます。

最後の塗装から8時間は歩行しないでください。24時間後には重歩行可能です。

メンテナンス

フローリングのお手入れに最適な Bona のクリーニングおよびメンテナンス製品をお選びいただければ、フローリングを傷めるリスクもなく、安心してメンテナンスいただけます。

エンドユーザー向けのメンテナンス手順書は、bona.com から入手いただけます。メンテナンスガイドは、ホームオーナー向けと業務用ユーザー向けがあります。該当するガイドを印刷して、ユーザーにお渡しください。

重要！

- カーペットの下敷き、家具の脚、キャスターや固定用の接着剤などの素材に含まれる可塑剤は、塗膜の軟化や変色の原因となります。毛染め剤や自動車、自転車、ベビーカーのゴムタイヤに触れると、表面が永久的かつ不可逆的に変色する場合があります。保護具を使用するか、接触を完全に避けてください。
- 液体を床にこぼした場合は、速やかに取り除いてください。こぼれた液体をそのまま放置しておくと、美観を損ねたり、塗膜表面にダメージを与える場合があります。
- Bona 仕上剤は、摩耗や擦り傷、食べこぼしなどに強い密閉された塗膜を提供するよう設計されていますが、どのような床表面仕上システムであっても、フローリングへの物理的なダメージを防いだり、フローリングを「硬く」することはできません。家具、落下物、ペットの爪などによってフローリングに凹みや傷が発生する可能性がありますので、その可能性を減らすための措置を講じる必要があります。



Bona トラフィック GO

ビルトイン硬化剤配合水性ポリウレタン樹脂塗料

次世代型水性仕上剤

ここに記載されている情報は、現在の知識の範囲内で作成されたものであり、完全なものであることを保証するものではありません。使用者は本製品を使用する前に、記載内容や推奨事項が使用目的や木材の種類など、状況に適合しているか確認する責任があります。Bona は、納入された製品のみを保証します。製品の使用方法や仕上がりについては弊社の管理下にはありません。疑わしい場合は、予備テストを行ってください。本製品を使用する前に、パッケージラベルや安全データシートに記載されているすべての情報を読み、理解してください。

2023-06-21

このデータシートは、以前のすべてのバージョンに代わるものです。bona.com で最新バージョンをご確認ください。