



Bona D515 Multiprime

PRIMÁRIO CONCENTRADO



Bona D515 é um primário concentrado sem dissolvente com emissões muito baixas que serve para múltiplos propósitos. O primário pode ser utilizado para a preparação de substratos absorventes e não absorventes, assim como sobre resíduos de colas antigas sólidas e resistentes à água* antes de utilizar massas niveladoras Bona ou colas de dispersão Bona. Graças à sua elevada força de união, o primário Bona D515 também pode ser aplicado sem diluir sobre substratos densos, não absorventes e de madeira ou sobre revestimentos antigos bem colados e em bom estado, como azulejos cerâmicos.

- Uso multifuncional
- Para ser utilizado diluído ou sem diluir, dependendo das condições existentes.
- Pode ser utilizado como promotor da adesão em substratos lisos e densos.
- Emissões muito baixas EMICODE EC1 Plus
- Boa adesão a muitos substratos
- Adequado para pavimentos com aquecimento radiante

Dados técnicos

Base: Dispersão sintética

Cor: Branco

Viscosidade: Líquido

GISCODE: D1

EMICODE: EC1-Plus

Agentes de limpeza: Água

Tempo de secagem: Entre 0,5 e 3 horas dependendo da absorção do substrato e das condições climáticas. Sobre substratos de madeira e sobre betonilhas secas ou de sulfato de cálcio: 24 horas como mínimo

Armazenagem/transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante

a armazenagem e o transporte. Conservar num lugar seco e bem ventilado.

Tamanho da embalagem: Recipientes de 10 kg

Validade: 12 meses a partir da data de produção no recipiente original sem abrir.

Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridas de acordo com as normas locais.

* a 20 °C e 55 % H.R.

Encontrará informação adicional detalhada na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona D515 Multiprime

PRIMÁRIO CONCENTRADO

Preparação do sub-pavimento

Em geral, o substrato deve estar nivelado, totalmente seco, limpo, em bom estado físico e não apresentar rachas. A superfície também deve estar ligeiramente texturizada. Se for pertinente, deverão ser cumpridos os requisitos das normas ou códigos de conduta locais. Caso necessário, um profissional deve preparar o substrato antes de proceder à instalação.

Nota: Bona D515 não deve ser utilizado sobre colas de sulfito solúveis em água nem sobre colas betuminosas. Caso suspeite que possa haver resíduos de colas que contenham HAP (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos) com base em breu de alcatrão de hulha, peça conselho a um profissional para fazer a renovação. Os resíduos de colas de silano elásticas também devem ser completamente eliminadas para evitar uma possível interação do primário com componentes que possam migrar potencialmente.

Sub-pavimentos adequados

- Os substratos adequados (também com aquecimento radiante) são:
- Pisos de cimento (CT) segundo a norma EN 13813.
- Betonilha de sulfato cálcico (CA) de acordo com a norma EN 13813
- Aglomerados novos (P4-P7) ou painéis OSB 2 – OSB 4, bem aparafusados, substrato de madeira
- Outros sub-pavimentos secos e em bom estado, como painéis de fibra e gesso
- Azulejos cerâmicos bem colados, limpos em profundidade e lixados
- Outros sub-pavimentos lisos e não absorventes
- Antes de utilizar o primário sobre betonilhas asfálticas fundidas (AS, IC10, IC15) de acordo com a norma EN 13813, entre em contacto com o serviço técnico local da Bona.

Tratamento

Dependendo da aplicação, o Bona D515 é aplicado diluído ou sem diluir de maneira uniforme sobre o substrato com uma trinchinha ou um rolo. Evite a formação de poças e camadas grossas. Deixe que o primário seque até que se tenha formado uma película transparente antes de continuar com o tratamento.

Dissolução	Aplicação
Entre 1:1 e 1:3, dependendo da absorvência do substrato	Primário antes de aplicar uma massa niveladora sobre substratos absorventes
Puro, sem diluir	Promotor da adesão em sub-pavimentos lisos e não absorventes, como azulejos, resinas epóxi e substrato de madeira ou asfalto colado antes da aplicação de uma massa niveladora.
Entre 1:1 e 1:2	Primário intermédio entre camadas de massas niveladoras Bona ou sobre massas niveladoras Bona antes da aplicação de uma cola para pavimentos Bona
1:2	Primário antes da utilização de uma cola de dispersão para parquet da Bona, como Bona D720

Notas de interesse:

- Caso utilizar como promotor da aderência, certifique-se de que o substrato seja estável, esteja limpo e se encontre em bom estado físico. Caso necessário, o substrato deve ser preparado de forma adequada.
- Se for utilizar o primário antes de aplicar uma cola de dispersão para parquet, por ex. Bona D720, não utilize Bona D515 sem diluir.
- Bona D515 não deve ser utilizado como primário antes de utilizar colas de silano Bona.

Rendimento

Aprox. 40-150 g/m² (concentrado)

A Bona só se considera responsável pelo produto que fornece, mas não pelo produto total uma vez instalado. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. Tenha também em conta as fichas de produtos Bona adicionais.