

Plato de lijado Bona Diamond

Lijado



Ficha Técnica

Para eliminar de manera eficiente barnices duros y residuos de adhesivos, así como para alisar suelos de madera natural irregulares. Se utiliza como primer paso antes de la secuencia de lijado estándar allí donde haga falta un lijado basto. El diseño de los segmentos de diamante neutraliza el embozamiento y garantiza una velocidad de eliminación constante elevada. Los discos de 150 mm se han diseñado para su uso con la Bona FlexiSand 1.9 equipada con un PowerDrive Connect o PowerDrive. También se puede montar en máquinas portátiles como la Bona SupraFlex.

- Mínimo embozamiento
- Eliminación de barnices duros
- Lijado de suelos de madera natural y entarugados
- Eliminación de materiales duros en madera como los residuos de adhesivos o el soporte de gomaespuma de las moquetas.

Datos técnicos

Tipo de grano:	Diamond
Acabado:	Segmento Diamond de metal para suelos de madera
Gama de granos:	30, 50, 70
Tamaño:	150 mm
Reverso:	Velcro
Compatibilidad:	Bona FlexiSand 1.9, Power Drive, PowerDrive Connect, SupraFlex.

Aplicación

El plato de lijado Diamond es un complemento para el proceso de lijado estándar que permite acelerar el proceso de lijado sobre suelos de madera. Deja una superficie basta que requiere de un lijado posterior en varios pasos graduales hasta conseguir un acabado final liso.

Grano 50: para acabados duros

Los segmentos de diamante pueden romper los revestimientos de UV cerámicos reforzados permitiendo ahorrar en abrasivos de disco.

1. Monte cuatro platos de lijado Diamond en una Power Drive o Power Drive Connect. Se recomienda utilizar una Bona FlexiSand 1.9 sin pesos adicionales.
2. Lije el suelo con el plato de lijado Diamond con grano 50. Compruebe la temperatura de los discos cada 5-10 m² y en caso necesario, haga breves paradas para que los segmentos se enfríen.
3. Siga lijando hasta romper el acabado antiguo y/o cuando el suelo esté ya liso.
4. Monte un plato de lijado Diamond en la Bona SupraFlex para lijar las orillas.
5. Continúe con cualquiera de las secuencias de lijado predefinidas de Bona empezando con la Bona 8700 Ceramic grano 50.

Grano 50: para madera dura, suelos entarugados o residuos de adhesivos

Sobre suelos de madera dura, suelos de madera antiguos o de reciente instalación, utilice un grano 30 con los platos Diamond para eliminar la primera capa dura.

1. Monte cuatro platos de lijado Diamond en un Power Drive o Power Drive Connect. Se recomienda utilizar una Bona FlexiSand 1.9 sin pesos adicionales.
2. Lije el suelo con el plato de lijado Diamond grano 50. Compruebe la temperatura de los discos cada 5-10 m² y en caso necesario, haga breves paradas para que los segmentos se enfríen.
3. Siga lijando hasta romper el acabado antiguo y/o cuando el suelo esté ya liso.
4. Monte un plato de lijado Diamond en la Bona SupraFlex para lijar las orillas.
5. Cambie a Bona 8700 Ceramic de grano 50 y lije toda la superficie.
6. Continúe con cualquiera de las secuencias de lijado predefinidas de Bona.



Plato de lijado Bona Diamond

Ficha Técnica

Notas de interés

- Utilícelo únicamente sobre suelos de madera.
- Efectúe pausas frecuentes para que los segmentos se enfríen. Dependiendo de la composición del material que se va a lijar, se puede generar mucho calor.
- **Unos platos de lijado demasiado calientes pueden dañar el sistema de velcro.**
- No utilice pesos adicionales en la máquina de lijado.

Importante: Nunca utilice los platos de lijado Bona Diamond sobre clavos o puntas de tarimas viejas clavadas, pasta niveladora, soleras o suelos de hormigón. Puede destruir su eficacia radicalmente.

Lijado

