



Bona Amber

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une riche coloration ambrée



Primaire en phase aqueuse monocomposant offrant au bois un ton ambré intense.

Bona Amber donne au bois un aspect similaire à celui des vernis solvantés, sans les risques qu'ils comportent. Convient parfaitement aux systèmes de chauffage au sol et/ou aux parquets flottants, ou les planchers. Bona Amber est recommandé pour les parquets en chêne et les essences de bois foncées, y compris les essences tropicales.

- Forte coloration du bois
- Excellentes propriétés abrasives
- Solution adaptée pour les systèmes de chauffage au sol
- Risque d'encollage latéral réduit



Bona Amber

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une riche coloration ambrée

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Primaire polyuréthane monocomposant teinté en phase aqueuse
Matières solides:	32 %
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec le Bona Extender (4 %) pour un temps ouvert plus long. (Voir fiche technique séparée).
Temps de séchage:	1 à 2 heures (20°C/60% HR)
Outils d'application:	Rouleau Bona ou applicateur à tête pivotante
Consommation:	8-10 m ² /lit (≈100-120g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classé
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	Un an à compter de la date de production dans le bidon d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage ou le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	Bidon de 5 litres, 3 bidons par carton.
Certificats:	GREENGUARD

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona Amber

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une riche coloration ambrée

PRÉPARATION

Assurez-vous que le sol soit acclimaté à son environnement d'utilisation finale. La surface doit être poncée jusqu'au bois nu, sèche et sans poussière de ponçage, d'huile, de cire et de toute autre matière. Un ponçage avec un abrasif grain 120 à l'aide d'un disque Bona Quattro ou d'un équipement similaire est recommandé pour le ponçage final du bois.

Le produit doit être à température ambiante. Les conditions d'application optimales se situent entre 18-25°C et 30-60% d'humidité relative de l'air. Les températures élevées et une faible humidité raccourcissent, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage. Dans des conditions sèches et/ou chaudes, un maximum de 4% du Bona Extender peut être ajouté pour prolonger le temps

ouvert et réduire le risque de chevauchement et de décoloration. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**

Attention: Les essences de bois tropicaux telles que le teck, l'ipé, le chêne fumé, le wengé et les essences similaires ainsi que certains résineux contiennent des ingrédients naturels – tanins, huiles, résines et minéraux, qui peuvent entraîner un allongement significatif du temps de séchage, des problèmes de mouillage ou changements de couleur. Il est **fortement recommandé** d'identifier l'essence du bois et d'effectuer un essai d'application pour évaluer la couleur et l'aspect général de la surface.

MÉTHODOLOGIES

Le primaire Bona Amber convient au chêne et aux essences de bois plus foncées, y compris les essences tropicales.

Exemple de programme de traitement:

Première option: 1x Bona Amber, ponçage léger grain 150 + 1x Bona Amber + 1-2x vernis Bona¹

Pour les sols publics

Deuxième option: 1x Bona Amber, ponçage léger grain 150 + 1x Bona Amber + 2x vernis Bona¹

¹ N'utilisez pas le primaire Bona Amber en combinaison avec le vernis Bona Mega EVO

Note:

- Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou de vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois.
- Le primaire Bona Amber ne doit être utilisé que directement sur du bois brut. Il ne doit pas être utilisé conjointement avec des teintures ou des huiles, ni pour recouvrir d'autres finitions.



Bona Amber

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Pour une riche coloration ambrée

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant utilisation et insérer le filtre fourni. Avant utilisation, le Bona Amber doit être filtré à travers une fine passoire externe afin de minimiser le risque d'application de grumeaux/particules non dispersées sur le sol. Versez la finition dans un contenant propre et sec.
2. Appliquez le Bona Amber uniformément, en finissant dans le sens du grain, à l'aide d'un rouleau Bona ou d'un applicateur à tête pivotante à env. 8-10 m²/lit et éviter les accumulations de produit.
3. Laisser sécher env. 12 heures.
4. Une fois sec, le Bona Amber peut être poncé pour réduire

la remontée du grain à l'aide du système Bona Scrad ou un autre système de ponçage (utilisez le grain le plus fin qui permettra d'obtenir le résultat souhaité, 120-150 grains). Vous pouvez également appliquer une couche de vernis avant de poncer pour réduire la remontée du grain. Une couche de vernis peut être appliquée sans aucun ponçage à condition que cela soit effectué dans les 24 heures suivant l'application du Bona Amber.

5. Dépoussiérez et complétez le traitement avec la couche de finition de votre choix.

IMPORTANT!

Le Bona Amber ne doit jamais être utilisé comme traitement final des parquets.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com