



Bona Amber

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração âmbar intensa



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Primário à base de água 1k, que produz uma cor âmbar rica na madeira.

Bona Amber confere à madeira um aspeto semelhante ao dos vernizes à base de solventes, mas sem os riscos associados. É altamente adequado para pavimentos de piso radiante, pavimentos flutuantes ou de placas de madeira. O primário é recomendado para utilização em carvalho e tipos de madeira mais escura, incluindo espécies tropicais.

- Coloração de madeira rica
- Excelentes propriedades de abrasão
- Adequado para piso radiante
- Reduz o risco de aderência lateral



Bona Amber

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração âmbar intensa

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário colorido de poliuretano aquoso de 1 componente
Conteúdo em sólidos:	32% aprox
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	Próxima Camada; 1-2 horas (20 °C/60 % H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado
Rendimento:	8-10 m²/l (≈100-120 g/m²) por camada
Segurança:	Sem classificar
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	Embalagem de 5 litros. 3 embalagens por caixa.
Certificações:	GREENGUARD

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Amber

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração âmbar intensa

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira. Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no. Em ambientes secos e/ou quentes, pode-se acrescentar

como máximo 4% de Bona Extender para prolongar o tempo de abertura do produto e reduzir o risco de solapamento e descoloração. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

Tenha em conta o seguinte: As espécies tropicais como a teca, o ipé, o carvalho fumado, o wengué ou espécies parecidas, assim como algumas madeiras macias, contêm ingredientes naturais (taninos, óleos, resinas e minerais) que podem prolongar o tempo de secagem de maneira notável, provocando problemas de humidade ou alterações de cor. **É altamente recomendado identificar a espécie de madeira e efetuar uma aplicação de prova para avaliar a cor e o aspeto geral do sistema.**

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Tratamento habitual:

Opção 1:

1 x Bona Amber, lixagem ligeira grão 150

1 x Bona Amber

1-2 x Verniz Bona

Para pavimentos comerciais

Opção 2:

1 x Bona Amber, lixagem ligeira grão 150

1 x Bona Amber

2 x Verniz Bona

Tenha em conta o seguinte:

- Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
- Bona Amber somente deve ser utilizado diretamente sobre a madeira virgem. Não se deve utilizar com tintas ou óleos, nem para revestir outros acabamentos.
- Não utilizar Bona Amber em combinação com Bona Mega EVO.
- Bona Amber é Ideal para carvalho e outros tipos de madeira mais escuras, entre as que se incluem espécies tropicais.



Bona Amber

PRIMÁRIO AQUOSO

Para uma coloração âmbar intensa

APLICAÇÃO

- 1) Agite bem o recipiente antes de utilizar e insira o filtro fornecido. Antes de usar Bona Amber deve ser filtrado através de um filtro externo para minimizar a possibilidade de formação de grumos/partículas não dispersas ao ser aplicado no pavimento. Deite o acabamento num recipiente seco e limpo.
- 2) Aplique Bona Amber uniformemente, seguindo o veio e usando um rolo Bona ou um aplicador articulado cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l. Evite a acumulação do produto.
- 3) Deixe secar durante 2 horas aproximadamente.
- 4) Uma vez seco, o Bona Amber pode ser lixado para evitar

que se notem muito os veios utilizando o sistema Bona Scrad ou uma malha de lixagem (utilize o grão mais fino que consiga o resultado desejado, grão 120 - 150). Como alternativa, aplique uma camada de verniz antes da lixagem para reduzir o aparecimento do veio. Pode ser aplicada uma camada de verniz sem necessidade de lixagem sempre que seja feita num prazo de 24 horas depois da aplicação do Bona Amber.

- 5) Elimine o pó e complete o tratamento com o verniz que desejar.

IMPORTANTE!

Bona Amber nunca deve ser utilizado como tratamento final para pavimentos de madeira.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.