



Bona Classic

WATERGEDRAGEN PRIMER

Klassieke lichte houtlook



1k primer - de klassieke formule geeft een goed gevuld oppervlak en een klassieke lichte houtlook.

Bona Classic is gebaseerd op een betrouwbare formule voor een oppervlak met een solide uitstraling. De zachte en flexibele filmlaag vermindert het risico op kantverlijming. De primer is eenvoudig om aan te brengen en is geschikt voor de meeste houtsoorten.

- Lichte kleuring
- Elastische kenmerken
- Hoog vast stofgehalte



Bona Classic

WATERGEDRAGEN PRIMER

Klassieke lichte houtlook

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	1-component watergedragen acrylaat primer
Vast stofgehalte:	Ca. 35%
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	1-2 uur (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	8-10 m ² /liter (≈100-120 g/m ²) per laag
Veiligheid:	Niet geclassificeerd
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	GreenGuard EC1PLUS voor zeer lage emissies EN 13501-1; reactie op vuur

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur het Bona Scrad-Pad systeem, Quattro Disc of PowerDrive systeem met korrel 120 gebruiken voor de laatste schuurgang van het hout. De Bona Classic op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is**

13°C.

Let op: Tropische houtsoorten zoals Teak, Ipé, (Gerookt) Eiken, Wengé, Iroko en soortgelijke soorten, evenals sommige zachte houtsoorten bevatten natuurlijke bestanddelen - tannine, oliën, harsen en mineralen, die kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de droogtijd, bevochtigingsproblemen of kleurveranderingen. Het is aanbevolen de houtsoort te identificeren en eventueel een test uit te voeren alvorens de aflak aan te brengen.



Bona Classic

WATERGEDRAGEN PRIMER

Klassieke lichte houtlook

BEHANDELSHEMA

Algemeen behandelingsschema:

1x Bona Classic

1x Bona Aflak

Tussenschuren korrel 150

1x Bona Aflak

Opmerking:

- Bona Classic heeft een hoge elasticiteit en het verdient de voorkeur om 1 laag Aflak aan te brengen voordat er wordt tussengeschuurd. De lak dient binnen maximaal 24 uur te

worden aangebracht.

- **Niet** meer dan twee lagen primer en/of aflak per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot. Zorg tijdens het drogen voor een goede ventilatie. Slechte droogomstandigheden kunnen de prestaties en de hechting van het product verminderen.
- Bona Classic mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden vóór gebruik en plaats het bijgeleverde filter.
2. Breng Bona Classic gelijkmatig aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller in een verhouding van 8-

10 m²/liter. Voorkom een opstapeling van het product.

3. Ca. 1-2 uur laten drogen voordat er een Bona Aflak wordt aangebracht.

BELANGRIJK!

Bona Classic mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag

overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com