



Bona Classic



Grund 1K pe bază de apă, care amplifică impresia de lemn clasic, deschis la culoare.

Bona Classic are la bază o formulă fiabilă, pentru a produce o suprafață viguroasă. Pelicula sa fină și flexibilă reduce semnificativ riscul de legare laterală. Grundul are proprietăți de aplicare puțin restrictive și este adecvat pe majoritatea tipurilor de lemn.

- Colorit deschis
- Proprietăți elastice
- Conținut ridicat de corp solid
- Nu se îngălbenește



Bona Classic

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Pe baza de apa, monocomponent, dispersie acrilica
Corp solid:	Aprox. 35%
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	1-2 ore @ 20°C / 60% umiditate relativa a aerului.
Unelte de lucru:	Rola Bona
Consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă; materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetona. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare.
Valabilitate:	1 an de la data fabricației, în recipient original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării sau transportului.
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor.
Ambalaj:	10 x 1L (50 baxuri per palet) 3 x 5L (44 baxuri per palet)
Certificate & standarde:	Greenguard DIBT; produs de construcții sigur EN 13501-1; reacție la foc

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă ca suprafața este aclimatizată mediului. Suprafața care urmează să fie tratată, trebuie să fie slefuită până la lemnul curat, uscat și necontaminat cu praf, ulei, ceara sau alți agenți de contaminare. Este recomandat ca slefuirea finală să fie executată cu o placă Bona Quattro sau Multidisc.

Înainte de utilizare așteptați ca grundul să ajungă la aceeași temperatura ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**



Bona Classic

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Peste lemnul crud:

1x Grund Bona Classic

1x lac Bona

Slefuire intermediara gr. 150

1x lac Bona

Nota: Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi de finisaj (grund /lac) intr-o singura zi, datorita riscului de suprasaturare a lemnului cu umezeala.

APLICARE

1. Folositi o Rola Bona si aplicati grundul in mod uniform, evitand acumularile de produs. Aveti grija sa asigurati o saturare unifroma a lemnului pentru a evita diferente de culoare. Intotdeauna mentineti "marginile ude" pentru evitarea urmelor de suprapunere.

2. Lasati sa se usuce si apoi aplicati 2-3 straturi de lac pe

baza de apa Bona, in functie de necesitatea de protejare la uzura.

Nota: Datorita elasticitatii, Bona Classic nu se ecomanda sa fie slefuit. Aplicati un strat de lac si apoi faceti slefuirea intermediara pentru taierea fibrei.

IMPORTANT!

Bona Classic nu se va folosi niciodata ca strat final de tratare a parchetului.

Informatiile furnizate in aceasta fisa tehnica sunt pregatite pe cea mai buna experienta curenta a noastra si nu poate genera reclamatii. Utilizatorul este responsabil sa stabileasca daca produsul si recomandarile noastre se potrivesc scopului sau, tipului de lemn si a situatiei existente. Bona garanteaza doar produsul livrat. Aplicarea profesionala si succesul finisarii nu este sub controlul nostru. Daca aveti dubii, efectuati un test. Utilizatorul trebuie sa citeasca si sa inteleaga informatiile din fisa, eticheta produsului si fisa de siguranta, inainte de folosirea produsului.