



Bona Classic UX

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário flexível com coloração da madeira leve-média.



Primário aquoso para pavimentos de madeira sem tratar com o qual se obtém coloração leve-média da madeira.

Bona Classic UX é caracterizado pela facilidade da sua aplicação e uso, além disso seca mais rápido e facilita a lixagem com abrasivos convencionais. Uma base forte para qualquer verniz Bona. Classificação EC 1PLUS para emissões muito baixas em interiores. Pode ser utilizado em pavimentos com aquecimento radiante.

- Facilidade de lixagem
- Cobertura excelente
- Coloração uniforme



Bona Classic UX

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário flexível com coloração da madeira leve-média.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário de poliuretano/acrilato aquoso de 1 componente.
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	1-2 horas (20 °C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona (pelo de 11 mm) ou aplicador articulado
Rendimento:	8-10 m²/l (100-120g/m²) por camada
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	Embalagem de 5 litros. 3 embalagens por caixa.
Certificações:	EC1 PLUS para emissões muito baixas GREENGUARD Gold EN 13501-1 Reação ao fogo

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Classic UX

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário flexível com coloração da madeira leve-média.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente no qual vai ser utilizado. A superfície deve ser lixada até chegar à madeira virgem, e também tem de estar seca e sem pó resultante da lixagem, nem óleos, ceras, ou qualquer outro contaminante. Recomenda-se efetuar a lixagem com abrasivo de grão 120 utilizando um Bona Quattro Disc, ou equipamento parecido para a lixagem final da madeira. Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as

temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

Tenha em conta o seguinte: As espécies tropicais como a teca, o ipé, o carvalho fumado, o wengué ou espécies parecidas, assim como algumas madeiras macias, contêm ingredientes naturais (taninos, óleos, resinas e minerais) que podem prolongar o tempo de secagem de maneira notável, provocando problemas de humidade ou alterações de cor. Recomenda-se identificar a espécie de madeira, e caso necessário, fazer uma aplicação de prova antes de aplicar o revestimento.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Tratamento habitual:

1x Bona Classic UX + 2x verniz Bona

Bona Classic UX é compatível com todos os produtos da gama de vernizes de acabamento Bona.

Tenha em conta o seguinte:

- Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia, devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene.
- Bona Classic UX somente deve ser utilizado diretamente sobre a madeira virgem. Não se deve utilizar com tintas ou óleos, nem para revestir outros acabamentos.

APLICAÇÃO

- 1) Agite bem o recipiente antes de utilizar e insira o filtro fornecido.
- 2) Aplique Bona Classic UX de maneira uniforme utilizando um rolo Bona ou um aplicador articulado cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l. Evite a acumulação do produto.
- 3) Deixe secar durante 1-2 horas aproximadamente.
- 4) Uma vez seco, o Bona Classic UX pode ser lixado para reduzir as fibras levantadas utilizando o sistema Bona Scrad ou uma malha de lixagem (utilize o grão mais fino que

consiga o resultado desejado, grão 120 - 150). Como alternativa, aplique uma camada de verniz antes da lixagem para reduzir o aparecimento do veio. Pode ser aplicada uma camada de verniz sem necessidade de lixagem sempre que seja feita num prazo de 24 horas depois da aplicação do Bona Classic UX.

- 5) Elimine o pó e complete o tratamento com o verniz que desejar.



Bona Classic UX

PRIMÁRIO AQUOSO

Primário flexível com coloração da madeira leve-média.

IMPORTANTE!

Bona Classic UX nunca deve ser usado como tratamento final para tratamentos de madeira.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.