



Bona CourtLines® Sport Floor Paint

PEINTURE POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs



Une peinture pour sols sportifs à haute teneur en solides et à base de solvant.

La peinture pour sols sportifs Bona CourtLines® s'utilise avec les vitrificateurs et les finitions pour sols sportifs à base d'eau ou d'huile. Elle est disponible en 15 couleurs primaires et peut être mélangée pour obtenir une gamme infinie de couleurs personnalisées.

- Odeur très faible
- Faible viscosité
- Séchage rapide avec une nouvelle couche de 24 heures



Bona CourtLines® Sport Floor Paint

PEINTURE POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Résines alkydes, essences minérales inodores, pigments, siccatifs, dioxyde de titane
Flash Point:	100°F (37,8°C)
Contenu de COV :	< 490 g/L
Odeur:	Solvant
Conditionnement:	Boîte d'un quart, en métal
Stockage/Transport:	Conserver à température ambiante. Bien refermer le récipient après usage. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Rouleau Bona Nanoflock
Couverture:	125 à 150 pieds carrés par quart
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	24 heures (sur la base du taux de couverture recommandé, dans des conditions idéales)
Élimination:	Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

AVERTISSEMENT:

LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRÉGNÉS DE BONA ALL COURT PEUVENT S'ENFLAMMER SPONTANÉMENT S'ILS SONT MAL ÉLIMINÉS. APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACEZ IMMÉDIATEMENT LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE FERMÉ ET REMPLI D'EAU.

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation,

transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer le produit. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.



Bona CourtLines® Sport Floor Paint

PEINTURE POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Terrains de basketball
- Salle de sport polyvalente
- Scène
- Salles d'aérobic
- Danse et yoga
- Terrains de volley-ball
- Racquetball
- Squash
- Et terrains de badminton.

COMPATIBILITÉ

La peinture Bona CourtLines adhère à la plupart des finitions et des scellants après une préparation adéquate et un temps de séchage suffisant. IL EST IMPÉRATIF DE PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ. Les peintures Bona CourtLines sont miscibles pour obtenir la couleur

personnalisée de votre choix. Le mélange, plutôt que la coloration, préserve la luminosité et les propriétés d'application.

Le mélange, plutôt que la coloration, préserve la luminosité et les propriétés d'application.

PRÉPARATION

1. Poncer et préparer le sol selon les méthodes approuvées par la MFMA. 2. Effectuer la finition avec un papier abrasif de grain 100 à 120. Tamiser avec un tamis de grain 100 ou 120 ou utiliser un multidisque Bona et des abrasifs diamantés Bona de grain 80 ou 120. 3. Aspirer

soigneusement. 4. Sécher soigneusement avec un tampon de séchage en microfibre Bona SuperCourt sec. 5. Appliquer un scellant Bona et une peinture Bona au besoin. (Consulter la fiche technique du produit pour plus d'informations.)

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirez le couvercle et mélangez soigneusement à l'aide d'une perceuse et d'un batteur à palette.



Bona CourtLines® Sport Floor Paint

PEINTURE POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS MODIFIÉ À L'HUILE

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

APPLICATION

APPLICATION DES LIGNES DE JEU

Consultez les instructions du scellant pour connaître l'ordre d'application du scellant, des lignes de jeu et des couches de finition. Avant d'appliquer les lignes de jeu, poncez l'ensemble du plancher à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 180 ou 240 montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Aspirez et dépoussiérez soigneusement. Remarque : Si la peinture n'est pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être ponctué à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Collez les lignes de jeu à l'aide de ruban adhésif conformément aux spécifications de la MFMA. Appliquez uniformément dans le sens du grain du bois, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau à poils de 6 mm (1/4 po). Appliquez une fine couche de peinture à raison de 500 à 600 pieds carrés par gallon (125

à 150 pieds carrés par quart). Plusieurs couches peuvent être nécessaires. Appliquez la deuxième couche une fois que la première est sèche au toucher (1 à 4 heures). 5. Laissez sécher la peinture 24 heures avant d'appliquer la finition. Poncez toujours la peinture Bona CourtLines correctement sèche à l'aide de tampons de conditionnement Bona empilés deux par deux. Aspirez toujours et humidifiez abondamment à l'eau après le ponçage. Laissez sécher le plancher 30 minutes. Appliquez la couche de finition dans les 24 heures.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez plus d'un quart de la même couleur, mélangez-les pour assurer une couleur uniforme. Lorsque vous préparez un mélange personnalisé, assurez-vous de préparer suffisamment de peinture pour la totalité du travail afin d'assurer l'uniformité.

Bona US

24 Inverness Place East, Suite 100

Englewood, Co. 80158