



Bona Craft Oil 2K

ULEI DE IMPREGNARE BICOMPONENT

Performanță, versatilitate și aspect deosebit



Ulei 2K natural cu timp scurt de uscare și cu rezistență excelentă la uzură.

Uleiul Bona Craft Oil 2K este produs din uleiuri vegetale modificate și ranforsat cu întăritor, pentru uscare mai rapidă și durabilitate mai mare. Se poate folosi singur, ca ulei de înaltă performanță cu uscare rapidă sau combinat cu un lac din familia Traffic, pentru a adăuga strălucire și pentru a reduce întreținerea viitoare. Uleiul 2K funcționează perfect pe o mare varietate de specii de lemn, inclusiv lemnul de cireș, nuc, stejar afumat și fag aburit.

- Protecție cu un singur strat
- Timp lung de deschidere și pot life(durată de viață a amestecului ulei : întăritor)
- Rezistență bună la acțiunea substanțelor chimice
- Sigur pentru aplicarea pe jucăriile pentru copii



Bona Craft Oil 2K

ULEI DE IMPREGNARE BICOMPONENT

Performanță, versatilitate și aspect deosebit

DATE TEHNICE

Culoare:	Neutral, Frost, Invisible, Misty, Sand, Light Grey, Ash, Driftwood, Graphite, Clay, Provincial & Umbra
Raport mixare:	9 părți ulei(component A) la 1 parte întăritor(component B) (10% vol)
Pot life:	6-8 ore
Unelte de lucru:	Aplicator de ulei, rolă cu păr scurt sau șpaclu de oțel. Pad roșu sau bej pentru băfuire.
Consum:	Aprox. 30 m ² /litru depinzând de tipul de lemn.
Risc de foc:	Neinflamabil, dar risc de auto-aprindere. Cârpele folosite și orice alte elemente similare din material textil sau hartie trebuie imersate în apă sau plasate în container metalic. Vezi fișa de siguranță pentru mai multe detalii.
Siguranță:	Component A: Neclasificat Component B: Clasificat(vezi fișa de siguranță pentru mai multe detalii)
Curățare:	Curățați uneltele cu white spirit. Materialul uscat se îndepărtează cu white spirit
Valabilitate:	2 ani, de la data producției, în recipient sigilat și original
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și al transportului. Depozitați produsul într-un spațiu răcoros
Reziduuri:	Reziduurile și recipientele goale trebuie gestionate în conformitate cu reglementările locale
Ambalaj:	6 x 1,25 litru (1125 ml ulei + 125 ml întăritor)
Certificate & standarde:	GREENGUARD Gold pentru emisii foarte scăzute în interior EMICODE; EC 1 – Emisii foarte scăzute în interior EN 71-3 pentru aplicare pe jucării pentru copii DIN 51 130; clasa R10, potențial redus de alunecare DiBt; produs de construcție sigur

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate



Bona Craft Oil 2K

ULEI DE IMPREGNARE BICOMPONENT

Performanță, versatilitate și aspect deosebit

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată mediului de utilizare final, este bine șlefuită, uscată și necontaminată cu praf, ceară sau alți agenți contaminanți. Înaintea utilizării, lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de aplicare sunt între 20-25°C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea redusă vor reduce timpul de uscare, temperatura scăzută și umiditatea ridicată vor prelungi timpul de uscare.

Temperatura minima de utilizare este de 16°C. Folosiți mănuși de cauciuc, ochelari de protecție și botoșei protectori pentru încălțăminte în timpul aplicării.

Se recomandă utilizarea Bona Mix&Fill sau Bona Mix&Fill Plus pentru a umple golurile minore înainte de aplicarea Bona Craft Oil 2K. Pe podelele care nu pot fi chituite, este important să mențineți uleiul la suprafață, de exemplu prin aplicarea uleiului în strat subțire folosind o cârpă înfășurată

în jurul unui disc sub o mașină de lustruit. Uleiul nu trebuie lăsat să pătrundă liber în golurile deschise (rosturi).

Precauții

Uniformitatea șlefuirii și proprietățile lemnului influențează culoarea finală. Culoarea trebuie evaluată numai după finalizarea finisajului. Petele, diferențele de culoare, colorarea neuniformă etc. nu sunt vina produsului, ci responsabilitatea utilizatorului! Acordați atenție șlefuirii. Dacă nu sunteți sigur, faceți un test înainte de utilizare, inclusiv baițuirea și finisarea.

Sfat: Pentru o colorare mai intensă și mai uniformă, lemnul poate fi tratat cu apă înainte de aplicarea uleiului (water popping). Șlefuiți și curățați podeaua. Aplicați apă în strat subțire pe suprafață cu un burete sau o rolă cu păr scurt. Lăsați suprafața să se usuce peste noapte înainte de aplicarea uleiului.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Lemn brut netratat

Alt. 1 – Uzură moderată/ridică

1 x Bona Craft Oil 2K

Alt. 2 – Uzură comercială ridicată

1x Bona Rich Tone(optional)

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Hard Wax Oil

Alt. 3 – Uzură moderată/ridică

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic HD sau Bona Traffic GO



Bona Craft Oil 2K

ULEI DE IMPREGNARE BICOMPONENT

Performanță, versatilitate și aspect deosebit

APLICARE

1. Cu ajutorul unui ciocan, introduceți o șurubelniță prin capacul de cauciuc și străpungeți partea inferioară a containerului superior și apoi așteptați scurgerea întăritorului (1minut). Îndepărtați containerul superior și amestecați bine conținutul din recipient.
2. Aplicați și distribuiți uleiul într-un strat subțire pe parchet. Pe suprafețe mari, lucrați pe secțiuni a căror îmbinare să se facă ud-pe-ud.
3. Timp de 15-30 minute lăsați lemnul să absoarbă uleiul iar apoi băfuiți suprafața cu o mașină monodisc și un pad roșu sau bej.
4. Aplicați un nou strat de ulei, dacă este necesar, pentru saturarea lemnului.
5. Așteptați alte 15-30 minute după aplicare, iar apoi ștergeți surplusul de ulei cu o lavetă de bumbac așezată sub mașina

monodisc.

6. Băfuiți suprafața cu un pad Bona de lână pentru obținerea unui rezultat perfect.

7. Lăsați suprafața să se usuce minim 8 ore²(minim 12 ore² în cazul uleiului colorat) înainte de expunerea traficului pietonal. Asigurați o bună ventilare a încăperii în timpul aplicării și al uscării.

²timp de uscare la 20°C/60% RH, posibil timp de uscare prelungit pe esențe tropicale de lemn și la temperaturi mai scăzute și valori ale umidității aerului mai mari. Încăperea se poate mobila după 12-24 ore, dar așteptați aprox. 1 săptămână înainte de a așeza covoare. Așteptați 1-2 zile înainte de a curăța cu mop și detergent.

AVERTIZARE: BONA CRAFT OIL 2K CONȚINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTO-APRINDERE. CÂRPELE FOLOSITE, SERVETELELE DE HÂRTIE SAU ALTE ELEMENTE DIN MATERIAL TEXTIL SI HÂRTIE SE VOR DEPOZITA ÎN APĂ SAU CONTAINER METALIC ÎNCHIS

ÎNTREȚINERE

Curățați podeaua în mod regulat folosind o lavetă de praf Bona(dispusă pe un mop) și/sau un aspirator. Când este necesar, ștergeți suprafața cu un mop umed(lavetă de curățenie Bona) și detergent Bona Oiled Wood Floor Cleaner(detergent ptr pardoseli uleiate). Notă: Folosiți metoda uscată de curățare cât de mult este posibil. Pentru mentenanță și bun-aspect al suprafeței folosiți Bona Oil

Care. Frecvența acestei operațiuni este determinată de uzura la care este supusă podeaua și poate varia de la 1 dată la 3 ani în mediu rezidențial, până la de câteva ori pe an într-un spațiu comercial.

Instrucțiuni detaliate despre mentenanță sunt disponibile la www.bona.com



Bona Craft Oil 2K

ULEI DE IMPREGNARE BICOMPONENT

Performanță, versatilitate și aspect deosebit

ACOPERRIRE

Instrucțiuni pentru lăcuire

Pentru a crește rezistența totală a suprafeței și pentru a diminua frecvența mentenanței, în special în spațiile unde se preconizează un trafic extrem, este recomandată aplicarea a 2 straturi din gama lacurilor Bona Traffic HD sau Bona Traffic GO. Această recomandare se aplică și suprafețelor colorate unde o protecție suplimentară cu lac asigură menținerea culorii originale. **Notă:** Bona Craft Oil 2K poate să fie acoperit cu lac dacă uleiul nu a fost combinat cu alți aditivi sau produse precum Bona Rich Tone.

1. Aplicați un singur strat de Bona Craft Oil 2K pe parchet în conformitate cu procedura standard. Pe suprafețele poroase sau foarte absorbante este recomandată aplicarea unui al 2-lea strat. Este esențial ca tot surplusul de material să fie îndepărtat cu laveta/lavetele de bumbac, deoarece dacă rămâne ulei pe suprafață, poate cauza probleme de aderență pentru stratul următor de Bona Traffic HD sau Bona Traffic GO.

2. Lăsați să se usuce minim 8 ore (min. 12 ore pentru ulei colorat). Timpul de uscare se poate prelungi pe esențele tropicale și/sau în condiții climatice nefavorabile. Pentru a fi siguri că suprafața este uscată, frecați cu o lavetă de bumbac sau un pad de lână. Dacă cârpa se murdărește de pigment, atunci suprafața nu este uscată și trebuie să mai așteptați. Continuați cu pașii următori doar când suprafața este complet uscată.

3. Băfuiți suprafața cu un pad roșu și apoi aspirați.

4. Aplicați 2 straturi de Bona Traffic HD sau Traffic GO folosind rola. Este recomandată șlefuirea intermediară între straturile de lac pentru îndepărtarea eventualelor fibre ridicate. Este suficientă utilizarea padului Bona Scrad Pad.

5. În primele 72 de ore, podeaua trebuie expusă doar unui trafic pietonal ușor. Așteptați cel puțin o săptămână înainte de a o acoperi cu covorașe sau alte materiale de acoperire a podelei.

Instrucțiuni pentru hard wax oil

1. Aplicați un singur strat de Bona Craft Oil 2K pe parchet în conformitate cu procedura standard. Pe suprafețele poroase sau foarte absorbante este recomandată aplicarea unui al 2-lea strat. Ștergeți surplusul de ulei cu lavete de bumbac.

2. Lăsați să se usuce minim 8 ore (min. 12 ore pentru ulei colorat). Timpul de uscare se poate prelungi pe esențele tropicale și/sau în condiții climatice nefavorabile.

3. Pentru a fi siguri că suprafața este uscată, frecați cu olavetă de bumbac sau un pad de lână. Dacă cârpa se murdărește de pigment, atunci suprafața nu este uscată și mai trebuie să așteptați. Continuați cu pașii următori doar când suprafața este complet uscată.

4. Băfuiți suprafața cu un pad roșu și apoi aspirați.

5. Aplicați 2 straturi de Bona Hard Wax Oil. Este recomandată șlefuirea intermediară între straturile de hard wax oil pentru obținerea unui finisaj desăvârșit.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu pretind a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu îi exonerăm pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona își poate garanta doar produsele și nu construcția în ansamblu. Rețineți că produsul nu poate împiedica schimbarea culorii lemnului din cauza „erupțiilor” taninurilor, a mișcării uleiurilor naturale sau a efectelor luminii UV pe termen scurt sau lung. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.