Bona Craft Oil 2K

2-KOMPONENTOLJA FÖR TRÄGOLV

Prestanda, mångsidighet och design



Snabbtorkande 2K-olja med hög hållbarhet och skydd i en enda applicering

Bona Craft Oil 2K är formulerad med modifierade vegetabiliska oljederivat och katalyserad med en härdare för snabbare torkning och förbättrad hållbarhet. Den kan användas ensam som en snabbtorkande, högpresterande olja, eller kombineras med en lack från Traffic-familjen, för att ge glans och minska underhållsfrekvensen.
2K-oljan fungerar perfekt med en mängd olika träslag, inklusive körsbär, valnöt, rökt ek och ångad bok.
Färgproverna som visas på hemsidan är applicerade på ek och är enbart vägledande. För mer exakt kulörval bör ett prov utföras på det avsedda golvet.

- Skydd i ett lager
- Lång öppentid och brukstid
- Hög motståndskraft mot vanliga hushållskemikalier och spill
- Uppfyller kraven i EN 71-3 för migration av vissa element (Leksakers säkerhet)

Bona Craft Oil 2K

2-KOMPONENTOLJA FÖR TRÄGOLV

Prestanda, mångsidighet och design

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Modifierade vegetabiliska oljor + isocyanat härdare
Färg:	Neutral, Frost, Ash, Umbra, Clay, Graphite, Sand, Invisible, Light Grey, Misty, Driftwood och Provincial.
Blandningsförhålland	9 delar A (olja) till 1 del B (härdare) 10%
Brukstid:	6-8 timmar
Torktid:	Lätt användning: Neutral olja/8 timmar*. Färgad olja/12 timmar* Möbleras: Efter 12-24 timmar* Mattor och våtstädning: 1 vecka* *Under normala inomhus förhållande, 20ºC och 60% R.F.
Verktyg:	Gummiraka, rostfri stålspackel eller polermaskin med vit eller röd pad, bomullstrasa
Åtgång:	30–40 m²/liter beroende på träslag, slipning träets ålder
Brandfarlig:	Ej brandfarlig men risk för självantändning föreligger, se produktens säkerhetsdatablad. Använda trasor och liknande skall läggas i vatten i en metallbehållare.
Säkerhet:	Del A(olja): Ej klassificerad Del B(härdare): Klassificerad, se produktens säkerhetsdatablad för mer information
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort mekaniskt.
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Förvaras och transporteras mellan +5°C och +25°C.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	1,25 liter och 0,4 liter
Certifikat:	EMICODE; EC 1 – Very low indoor emissions EN 71-3 for application on children’s toys EN 16165 Annex B - R10 DiBt; safe building product GREENGUARD Gold for very low indoor emissions

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

Bona Craft Oil 2K

2-KOMPONENTOLJA FÖR TRÄGOLV

Prestanda, mångsidighet och design

FÖRBEREDELSER

Se till att golvet är väl acklimatiserat, väl slipat, torrt och fritt från slipdamm, vax eller andra föroreningar. Låt produkterna nå rumstemperatur och rör noga om innehållet i burken före användandet. Optimala förhållanden för applicering är mellan 20–25˚C och 30–50% relativ luftfuktighet. Hög temperatur och låg fuktighet förkortar torktiden. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Minimitemperaturen för användning är 16˚C.

OBSERVERA!
Slipningen såväl som träets egenskaper påverkar den slutgiltiga färgen på golvet. Färgen på golvet ska bedömas och utvärderas efter att sista appliceringen är utförd och oljan är torr. Märken, färgskillnader, ojämn infärgning etc. är inte en effekt av produkten. Detta ligger enbart i resultatet av slipningen eller träets natur. För bästa resultat, gör alltid test på aktuellt golv för att säkra att resultatet blir som förväntat.

Bona Mix&Fill eller Bona Mix&Fill Plus skall användas för att fylla upp mindre springor, upp till 3mm.

På golvytor där springor inte kan fyllas skall mängden olja minimeras så att olja inte trycks ner i springorna och blöder tillbaka. Detta kan göras genom att applicera oljan med tex en bomullstrasa runt en röd pad under en polermaskin.

För en mer intensiv infärgning kan trägolvet vattenpoppas innan applicering av olja. Slipa och dammsug golvet. Applicera vatten tunt med mopp, oljepäls eller en 5 mm micfrofiberrulle. Vattnet kan också sprutas på men säkerställ då en jämn vattning genom att dra en mopp eller oljepäls över golvet. Rekommenderad mängd vatten: < 0,5 liter/10 m².

Vid applicering av olja och lack ska golvet efter vattenpoppning torka minst 16 timmar innan oljan läggs på. Detta för att säkerställa god vidhäftning av lacken på den oljade ytan. Vid perioder med hög luftfuktighet kan denna torktid behöva förlängas.

Om en större yta skall infärgas där mer än ett emballage beräknas användas rekommenderas att oljan från de burkar som behövs blandas. Detta för att säkerställa att samma kulör erhålls på golvet vid infärgning. Vid slipning och behandling av alla värmebehandlade och kemiskt behandlade trägolv skall lack inte användas även om det ligger en olja. Använd då istället Bona hårdvaxolja.

BEHANDLINGSSCHEMA

Obehandlat rått trä.

Alternativ 1. Måttligt/högt slitage
1 x Bona Craft Oil 2K

Alternativ 2. Måttligt/högt slitage
1 x Bona Rich Tone (valfritt)
1 x Bona Bona Craft Oil 2K
2 x Bona Hard Wax Oil

Alternativ 3. Högt kommersiellt slitage
1 x Bona Craft Oil 2K
2 x Bona Traffic HD eller Bona Traffic GO

Bona Craft Oil 2K

2-KOMPONENTOLJA FÖR TRÄGOLV

Prestanda, mångsidighet och design

APPLICERING

Om golvet har många eller stora ofyllda springor appliceras oljan bäst från ett tråg med en 5 mm mikrofiberroller. På golv fria från springor appliceras oljan bäst med gummiraka, stålspackel eller med vit eller röd pad under en polermaskin. Om golvet ska lackeras se avsnitt applicering av lack nedan.

1. Slå en syl eller en skruvmejsel genom toppen och botten på den över behållaren med härdare. Låt vätskan rinna ner till den undre behållaren under 1–3 min. Ta bort den övre behållaren, vicka lite på behållaren så att all härdare rinner ut. Rör om noga så att både färgen på oljan blir homogen samt att härdaren blandas in.
2. Applicera och fördela ett tunt lager av den omrörda oljan på golvet. Appliceras vått-i-vått.
3. Efter 15–30 minuter, gå över golvet en gång till med ett nytt lager olja tills golvet är mättat eller inte suger åt sig mer olja. Antalet behandlingar beror på typen av trä, men 1–2 behandlingar är normalt för det flesta trägolv.
4. När golvet är mättat med olja poleras ytan med röd pad.
5. Torka upp överskott genom att polera av ytan med en bomullstrasa under en röd pad. Låt golvet torka minst 8–12 timmar* innan golvet börjar användas. Säkerställ god ventilation under applicering och tork.

VARNING: BONA CRAFT OIL 2K INNEHÅLLER TORKANDE OLJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OLJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Rengör golvet regelbundet med torr mopp och/eller dammsugare. Vid behov rengör golvet med Bona Rengöringsmedel för oljade trägolv. OBS: Använd alltid så torr städmetod som möjligt.

För underhåll av Bona Craft Oil 2k använd Bona Care Oil. För att återställa slitna, färgade ytor, är det möjligt att tillsätta 20% av matchande Bona Craft Oil till Bona Care Oil.

Hur ofta man måste underhålla golvet beror på slitaget och hur golvet används. Ett första underhåll måste göras ganska snart efter grundbehandlingen eftersom golvet behöver mycket olja från början för att mättas upp. Har man lagt en grundolja och sen täcker golvet en tid så måste alltid en underhållsolja läggas innan golvet tas i bruk. Underhållet i en bostad är ca 1 gång vart annat år till flera gånger om året i offentlig miljö.

Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga på www.bona.com

Bona Craft Oil 2K

2-KOMPONENTOLJA FÖR TRÄGOLV

Prestanda, mångsidighet och design

ÖVERLACKERING

Lack

För att öka den mekaniska motståndskraften på golvet och minska behovet/frekvensen av underhåll, speciellt på utrymmen med högt slitage, rekommenderas en överlackering med 2 lager av Bona Traffic HD, Traffic HD RAW eller Bona Traffic HD Anti Slip. Denna rekommendation gäller också färgad olja där lacken ger ett extra skydd åt det infärgade golvet. Vi rekommenderar inte att lackera trägolv som är värmebehandlade eller kemiskt behandlade även om det ligger en olja på golvet.

1. Applicera Bona Craft Oil 2K på golvet med en röd pad och en bomullstrasa. Lägg bomullstrasan på golvet. Ta bort mittpucken på paden och lägg den på bomullstrasan. Vik upp hörnen på trasan över den röda paden. Häll oljan i hålet på paden. Ställ ner Flexisanden på paden. Applicera oljan.
2. När oljan är applicerad torka upp överskottet noga med en ren bomullstrasa. Låt golvet torka min 8-12 timmar. Använd flera trasor så att allt överskott av olja tas bort.
3. Polera golvet med en bomullstrasan under en röd pad. Och dammsug golvet.
4. Blanda lacken enligt instruktion och applicera 2 lager lack med roller. Mellanslipa golvet efter 1a lagret lack.
5. Låt torka.

Hårdvaxolja

Bona Hard Wax Oil är en balanserad blandning av naturliga oljor och vaxer för ytbehandling av obehandlade, trägolv behandlade med Bona Craft oil 2K och annat interiörträ. För att ge ytan en ännu bättre vatten- och smutsavvisande effekt kan ytan behandlas med hårdvaxolja vilket gör golvet lämplig för miljöer som hemmiljö, kontor och restauranger med måttligt till medium slitage.

1. Applicera oljan enligt instruktionen ovan, applicering av olja. Låt torka 8-12 timmar.
2. Applicera 1 lager hårdvaxolja med en 5 mm mikrofiberroller. Låt torka 6-8 timmar. Mellanslipa golvet för att ta bort eventuell träresning.
3. Applicera 2a lagret med hårdvaxolja. Låt torka. Se separate TDS för mer info.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker, utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.