Bona D501

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI DISPERZE

1-složkový základní penetrační nátěr pro přípravu podkladů před aplikací silanových nebo PUR lepidel.

Bona D501 je 1-složkový základní (penetrační) nátěr pro zbavení podkladu prachu před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu, zejména Bona Quantum, Bona Titan nebo Bona R848T. Je vhodný pro nasákavé podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.

- Bez rozpouštědel
- Paropropustný
- Snadná aplikace
- Velmi nízké emise

Bona D501

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI DISPERZE

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Syntetická disperze
Barva:	Bílá
Viskozita:	Kapalina
Doba schnutí:	1-2 hod.* * při 20°C a 55 % rH
Giscode:	D1
Čištění:	Voda
Záruční lhůta:	V neotevřených originálních obalech 12 měsíců od data výroby.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +25°C během skladování a přepravy. Skladujte na suchém a dobře větraném místě.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	5 litrové kanystry
Certifikace:	EMICODE EC1-Plus

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Podklad musí splňovat požadavky DIN 18356. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně musí být pro pokládku odborně upraven. Povrch by měl bý také lehce strukturovaný. V případě potřeby by měl být pro pokládku odborně připraven.

VHODNÉ PODKLADY

- Cementové potěry (CT) podle normy EN 13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu)(CA) podle EN 13813
- Nová dřevotřísková deska (P4-P7) nebo OSB 2 – OSB4 desky, přilepené nebo prošroubované
- Ostatní suché a zdravé podklady
- Dřevěné podklady

Bona D501

ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI DISPERZE

APLIKACE

Před použitím penetrace musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu): teplota vzduchu: min. 18°C; teplota podlahy min. 15°C (s podlahovým topením max. 20 °C); R.H: max. 70 %

Penetraci aplikujte na podklad rovnoměrně pomocí válečku nebo štětce. Poznámka: Vyhněte se vzniku louží. Nechte vyschnout na transparentní film. Po vyschnutí podkladu (viz níže) lze přikročit k pokládce parket pomocí Bona silanového parketového lepidla.

SPOTŘEBA/DRUHY PARKET

Cca. 150 g/m²

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodnosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161