



Bona D501

PRIMAIRE À DISPERSION



Primaire monocomposant pour la préparation des supports avant l'utilisation de colles à base de silane ou de polyuréthane.

Bona D501 est un primaire utilisé pour la préparation de supports absorbants et non absorbants (à l'exception des sols industriels au magnésium), ainsi que pour les panneaux de particules et les supports similaires, avant l'utilisation de colles Bona à base de silane ou de polyuréthane. Il fixe la poussière et réduit l'absorption d'eau du support. À utiliser non dilué.

- Sans solvant
- Perméable à la vapeur
- Application facile
- Très faibles émissions



Bona D501

PRIMAIRE À DISPERSION

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Dispersion synthétique
Couleur:	Blanc
Viscosité:	Facile à appliquer
Densité:	1,0 g/cm ³
Temps de séchage:	1 à 2 heures* * À 20 °C et 55 % d'humidité relative
Consommation:	Environ 150 g/m ²
Giscode:	D1
Nettoyage:	Eau
Durée de conservation:	12 mois à compter de la date de fabrication, dans un bidon non ouvert.
Stockage/Transport:	La température doit rester comprise entre +5 °C et +25 °C pendant le stockage et le transport. Le produit doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé.
Élimination:	Les déchets et les bidons vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement:	Bidons de 5 litres
Certificats:	EMICODE EC1 Plus

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit généralement plat, totalement sec, propre, sans fissure et sain. La surface doit également être légèrement texturée. Le cas échéant, le support doit

répondre aux critères des normes locales ou aux codes de bonne pratique. Si nécessaire, il doit être préparé par un professionnel.

SUPPORTS ADAPTÉS

- Chape cimentaire (CT) selon la norme EN 13813
- Chape au sulfate de calcium (CA) selon la norme EN 13813
- Panneaux de particules neufs (P4-P7) ou panneaux OSB 2 à OSB 4, solidement vissés
- Autres supports secs et sains, tels que les panneaux de fibres-gypse
- Supports en bois



Bona D501

PRIMAIRE À DISPERSION

APPLICATION

Le primaire doit être utilisé dans les conditions suivantes (valeurs applicables à l'Europe centrale): température ambiante de 18 °C min., température du sol de 15 °C min. (20 °C max. avec un système de chauffage au sol), humidité relative max. de 70 %.

Appliquez le primaire sur le support de manière uniforme à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Remarque: veillez à ne

pas former de flaques. Laissez sécher jusqu'à la formation d'un film transparent. Une fois que le support est sec, vous pouvez poser le parquet à l'aide d'une colle Bona à base de silane adaptée.

Temps de séchage

Environ 1 à 2 heures, selon la capacité d'absorption du support et la température ambiante.

CONSOMMATION ET TYPES DE PARQUET

Environ 100-150 g/m²

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com