Bona D501

1-COMPONENT DISPERSIEPRIMER



1-component primer voor de voorbereiding van ondergronden voorafgaand aan het gebruik van Bona silaanlijmen.

Bona D501 is een primer voor de voorbereiding van absorberende ondergronden (met uitzondering van industriële magnesiumvloeren), evenals spaanplaat en panelen, vóór het gebruik van Bona silaanlijmen. Het bindt stof en vermindert de waterabsorptie van de ondergrond. Onverdund gebruiken.

- Vrij van oplosmiddelen
- Dampdoorlatend
- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer lage emissie

Bona D501

1-COMPONENT DISPERSIEPRIMER

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Synthetische dispersie
Kleuren:	Wit
Droogtijd:	1-2 uur bij 20°C en 55% rv.
Gereedschap:	Borstel of roller
Giscode:	D1
Veiligheid:	Geclassificeerd, zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie
Schoonmaken:	Water
Houdbaarheid:	12 maanden na productiedatum in ongeopende, originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +25°C. Opslaan op een droge, goed geventileerde plaats.
Afval:	Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.
Verpakking:	5 liter can
Certificaten:	Emicode EC 1PLUS

Aanvullende informatie is terug te vinden in het veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet egaal, schoon, droog en vrij van scheuren, cementhuid, resten en andere verontreinigingen zijn. Indien van toepassing, moet de ondergrond voldoen aan de relevante lokale normen en richtlijnen. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet de ondergrond op passende wijze worden voorbereid en moeten eventuele gebreken worden verholpen voordat de primer wordt aangebracht. Voor het aanbrengen van de primer moet de ondergrond licht worden opgeschuurd tot een licht gestructureerd oppervlak.

GESCHIKTE ONDERGROND

- Cementgebonden dekvloer volgens EN 13813
- Vloeren op basis van calcium sulphaat volgens EN13813
- Nieuwe spaanplaten (P4-P7) of OSB 2 – OSB 4 platen, vastgeschroefd
- Overige droge en solide ondervloeren
- Houten ondergronden

Bona D501

1-COMPONENT DISPERSIEPRIMER

GEBRUIKSAANWIJZING

Optimale gebruiksomstandigheden zijn een luchttemperatuur tussen 18°C en 25°C, een vloertemperatuur van minimaal 15°C en maximaal 20°C tijdens de installatie (inclusief vloerverwarming) en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70%.

Breng de primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een kwast of roller. Voorkom plasvorming. Laat drogen tot een transparante film. Na het drogen kan de parketvloer worden gelegd met een geschikte Bona silaanlijm.

De droogtijd bedraagt circa 1-2 uur bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

VERBRUIK

Circa 150 g/m². Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond; zeer ruwe of poreuze ondergronden kunnen een hoger verbruik tot gevolg hebben.

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid.Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com