# Bona D501

## IMPRIMACIÓN CON BASE DE DISPERSIÓN




**Bona D501** es una imprimación de un componente que sirve para la preparación de los sustratos antes de usar adhesivos Bona de silano como Bona Quantum, Titan o Bona R848T. Es adecuada para sustratos absorbentes (con la excepción de suelos industriales de magnesio) y para suelos de aglomerado, tableros y sustratos similares.

- Muy bajas emisiones, EMICODE EC1 Plus
- No contiene disolventes (según TRGS 610)
- Permeable al vapor
- Aglutinante para el polvo
- Secado rápido
- Adecuada para calefacción radiante

## Datos técnicos

**Base:** Dispersión sintética
**Color:** Blanco
**Viscosidad:** Líquido
**GISCODE:** D1
EMI**CODE:** EC1-Plus
**Agentes limpiadores:** Agua
**Tiempo de secado:** 1-2 h.*
**Almacenamiento/transporte:** La temperatura no debe ser inferior a +5 ºC ni superior a +25 ºC durante el almacenaje y el transporte. Conservar en un lugar seco y bien ventilado.
**Tamaño del envase:** Bidones de 5 litros
**Caducidad:** 12 meses desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
**Eliminación de residuos:** Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
* a 20 ºC y 55 % H.R.

*Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.*

## Preparación del subsuelo

En general, el sustrato debe estar nivelado, totalmente seco, limpio, en buen estado físico y no presentar grietas. La superficie también debería estar ligeramente texturizada. Si fuera pertinente, deberán cumplirse los requisitos de las normas o códigos de conducta locales. En caso necesario, un profesional deberá preparar el sustrato antes de proceder a la instalación.

## Subsuelos adecuados

- Solera de cemento (CT) según la norma EN 13813
- Solera de sulfato de calcio (CA) según la norma EN 13813
- Aglomerados nuevos (P4-P7) o tableros OSB 2 – OSB 4, bien atornillados
- Otros subsuelos secos y en perfecto estado
- Sustratos de madera

10/01/2022 Con la publicación de esta ficha técnica cualquier información previa sobre el producto queda invalidada

# Bona D501

## IMPRIMACIÓN CON BASE DE DISPERSIÓN

### Tratamiento

Antes de utilizar la imprimación deben cumplirse las siguientes condiciones ambientales (valores para Europa Central): Temperatura del aire: mín. 18 ºC; temperatura del suelo: mín. 15 ºC (con suelo radiante máx. 20 º); H.R.: máx. 70 %

Aplique la imprimación de manera uniforme sobre el sustrato utilizando una brocha o un rodillo. Nota: Evite la formación de acumulaciones. Deje que seque hasta que se forme una película transparente. Una vez que el sustrato esté seco se podrá instalar el parquet con un adhesivo Bona de silano adecuado para parquets.

### Rendimiento

Aprox. 150 g/m²

Bona solo se considera responsable del producto que suministra, pero no del producto total una vez instalado. En caso de duda, efectúe una prueba preliminar. Tenga también en cuenta las fichas de producto Bona adicionales.