Bona D501

PRIMÁRIO COM BASE DE DISPERSÃO



Bona D501 é um primário de um componente que serve para a preparação dos substratos antes de utilizar colas Bona de silano como Bona Quantum, Titan ou Bona R848T. É adequada para substratos absorventes (com a exceção de pavimentos industriais de magnésio) e para pavimentos de aglomerado, painéis e substratos parecidos.

- Emissões muito baixas EMICODE EC1 Plus
- Não contém dissolventes (de acordo com TRGS 610)
- Permeável ao vapor.
- Aglutinante para o pó
- Secagem rápida
- Adequado para aquecimento radiante

Dados técnicos

Base: Dispersão sintética
Cor: Branco
Viscosidade: Líquido
GISCODE: D1
EMICODE: EC1-Plus
Agentes de limpeza: Água
Tempo de secagem: 1-2 h*.
Armazenagem/transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5ºC nem superior a +25 ºC durante a armazenagem e o transporte. Conservar num lugar seco e bem ventilado.
Tamanho da embalagem: Bidons de 5 litros
Validade: 12 meses a partir da data de produção no recipiente original sem abrir.
Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridas de acordo com as normas locais.
* a 20 ºC e 55 % H.R.

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

Preparação do sub-pavimento

Em geral, o substrato deve estar nivelado, totalmente seco, limpo, em bom estado físico e não apresentar fissuras. A superfície também deve estar ligeiramente texturizada. Se for pertinente, deverão ser cumpridos os requisitos das normas ou códigos de conduta locais. Caso necessário, um profissional deve preparar o substrato antes de proceder à instalação.

Sub-pavimentos adequados

- Pisos de cimento (CT) segundo a norma EN 13813.
- Betonilha de sulfato cálcico (CA) de acordo com a norma EN 13813
- Aglomerados novos (P4-P7) ou painéis OSB 2 – OSB 4, bem aparafusados
- Outros sub-pavimentos secos e em perfeito estado
- Substratos de madeira

10/01/2022 Com a publicação desta ficha técnica, qualquer informação prévia sobre o produto fica invalidada

Bona D501

PRIMÁRIO COM BASE DE DISPERSÃO

Tratamento

Antes de utilizar o primário devem ser cumpridas as seguintes condições ambientais (valores para a Europa Central): Temperatura do ar: min. 18 ºC; temperatura do pavimento: mín. 15 °C (com pavimento radiante, máx. 20 °C); H.R.: máx. 70 %.

Aplique o primário uniformemente sobre o substrato utilizando uma trincha ou um rolo. Nota: Evite a formação de acumulações. Deixe que seque até que se forme um filme transparente. Assim que o substrato estiver seco, poderá instalar o parquet com uma cola de silano Bona adequada para parquets.

Rendimento

Aprox. 150 g/m²

A Bona só se considera responsável pelo produto que fornece, mas não pelo produto total uma vez instalado. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. Tenha também em conta as fichas de produtos Bona adicionais.