



Bona D515 Multiprime

KONCENTRÁT ZÁKLADNÍHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU



Základní penetrační nátěr pro víceúčelové použití, k přípravě absorpčních a neabsorpčních podkladů.

Bona D515 je koncentrát základního penetračního nátěru pro víceúčelové použití, s nízkými emisemi, bez rozpouštědel. Základní penetrační nátěr lze použít k přípravě absorpčních a neabsorpčních podkladů. Na staré, pevné a voděodolné zbytky lepidla* před aplikací Bona vyrovnávacích stěrkových hmot nebo Bona disperzních lepidel. Díky vysoké lepivosti Bona D515 lze také aplikovat neředěný na hutné, nenasákavé a dřevěné podklady. Též na staré, dobře lepené, zdravé podlahové krytiny (dlaždice, PVC atd.).

- Multifunkční použití
- Lze použít jako prostředek podporující přilnavost na hladké a hutné podklady
- Velmi nízké emise
- Dobrá přilnavost k mnoha podkladům



Bona D515 Multiprime

KONCENTRÁT ZÁKLADNÍHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Syntetická disperze
Barva:	Bílá
Doba schnutí:	0,5 – 3 hodiny v závislosti na absorpci podkladu a klimatických podmínkách, na dřevěné podklady nebo potěry na bázi síranu vápenatého / suché potěry: min. 24 hod.
Nářadí k aplikaci:	Váleček, štětec
Spotřeba:	40 – 150 g/m ² (koncentrát)
Čištění:	Voda
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby, v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C. Skladujte v suchých, chladných a dobře větraných prostorách. Chraňte před mrazem!
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Balení:	SK: společnost ENVIPAK
Certifikace:	10 l kanystry
	EMICODE EC1 Plus

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Podklad musí odpovídat požadavkům ČSN 74 4505. Kromě jiného musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně musí být pro pokládku odborně upraven. Poznámka: **Bona D515 se nesmí používat pod asfaltová lepidla, lepidla**

obsahující uhelný dehet a ve vodě rozpustných lepidlech obsahující oxid siřičitý. U elastických podlah, zbytky silanových lepidel musí být také zcela odstraněny, aby se zabránilo možné migraci penetračního nátěru s potenciálně migrujícími komponenty!

VHODNÉ PODKLADY

- (eventuelně s podlahovým topením):
- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (CA) podle EN 13813
- Nové dřevotřískové desky (P4-P7) nebo desky OSB 2 – OSB 4, pevně přišroubované, dřevěné podklady
- Další suché a zdravé podkladové podlahy, jako jsou sádrovláknité desky
- Tmelové asfaltové potěry (AS) podle EN 13813
- Dobře lepené, hluboce očištěné a broušené keramické dlaždice
- Jiné hladké a nesavé podklady



Bona D515 Multiprime

KONCENTRÁT ZÁKLADNÍHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU

APLIKACE

Před použitím penetrace musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu): teplota vzduchu: min. 18°C, teplota podlahy min. 15°C (s podlahovým topením max. 20°C). Relativní vlhkost vzduchu: max. 70%.

Penetraci Bona D515 aplikujte na naředěnou nebo neředěnou rovnoměrně na podklad pomocí válečku nebo štětce. Poznámka: vyhněte se vzniku louží a silných vrstev. Nechte vyschnout na transparentní film.

Penetrace před aplikací stěrkové hmoty na savé podklady - Poměr ředění: 1:1 až 1:3, dle nasákavosti podkladu

Neředěný na hladkých a nesavých podkladech, jako dlaždice, epoxidové pryskyřice a dřevěné podklady - Poměr ředění: neředěný

Mezivrstva penetrace mezi vrstvami Bona stěrkové hmoty nebo na vrchní aplikaci Bona stěrkové hmoty před aplikací Bona lepidla na podlahu - Poměr ředění: 1:1 až 1:2

Penetrace namísto použití Bona disperzního lepidla, jako je Bona D720 - Poměr ředění: 1:2

Důležité poznámky:

Pokud je aplikován pro zlepšení přilnavosti, ujistěte se, že je podklad stabilní, čistý a fyzicky zdravý. Pokud je to nutné, musí být podklad odpovídajícím způsobem připraven pro aplikaci.

Nepoužívejte NEŘEDĚNÝ Bona D515 jako základní penetrační nátěr před aplikací disperzního lepidla na parkety Bona, např. Bona D720! Bona D515 se nesmí používat jako základní penetrační nátěr pod Bona silanová lepidla!

SPOTŘEBA/DRUHY PARKET

Cca. 40 -150 g/m²

Doba schnutí: 0,5 až 3 hod. v závislosti na absorpční schopnosti podkladu a klimatu v místnosti.

Na dřevěné podklady nebo potěry na bázi síranu vápenatého / suché potěry: minimálně 24 hodin. Kromě případů, kdy má být aplikována stěrková hmota Bona H605, kterou lze aplikovat za sucha, pokud je to možné.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl. Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161