



Primaire Bona D515



Un primaire concentré sans solvant, à très faibles émissions, à usage polyvalent.

Le primaire Bona D515 est un primaire concentré sans solvant, à très faibles émissions, à usage polyvalent. Le primaire peut être utilisé pour la préparation de supports absorbants et non absorbants et sur des résidus d'anciennes colles, solides et résistants à l'eau * avant l'utilisation de ragréages Bona ou de colles à base de dispersion Bona. En raison de sa forte adhérence, le Bona D515 peut également être appliqué non dilué sur des supports denses, non absorbants et en bois, ou sur des revêtements de sol anciens, bien collés et sains comme le carrelage en céramique

- Utilisation multifonctionnelle
- A utiliser non dilué ou dilué, selon les conditions
- Peut être utilisé comme promoteur d'adhérence sur des supports lisses et denses
- Très faible émission, EMICODE EC1 Plus



Primaire Bona D515

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Dispersion synthétique
Couleur:	Blanc
Temps de séchage:	Env. 1/2 à 3 heures* selon l'absorption du support et les conditions climatiques. Sur les supports en bois ou les chapes à base de sulfate de calcium / chapes sèches: minimum 24 heures*. * 20° C et 55% h.r
Outils d'application:	Rouleau, brosse
Consommation:	40-150 g/m ² (concentré)
Nettoyage:	A l'eau
Durée de conservation:	12 mois à compter de la date de fabrication dans un bidon non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de + 5 °C ni dépasser + 25 ° C pendant le stockage et le transport. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri du gel.
Élimination:	Les déchets et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement:	Bidon de 10 kg (60 bidons par palette)
Certificats:	EMICODE EC1 Plus

Des informations détaillées supplémentaires sont indiquées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être plan, propre, sec, sain et exempt de fissures, de laitance, de résidus et de toute autre contamination. Le cas échéant, il doit être conforme aux normes et codes de bonnes pratiques locaux en vigueur. Si ces conditions ne sont pas remplies, le support doit être préparé de manière appropriée et tout défaut corrigé avant l'application de l'apprêt. Avant application, le support doit être légèrement poncé pour obtenir une surface texturée.

Bona D515 ne doit pas être utilisé sur les adhésifs

hydrosolubles à base de sulfite ni sur les adhésifs bitumineux. Les résidus d'adhésifs à base de silane doivent être complètement éliminés avant application afin d'éviter tout risque d'interaction avec des composés migrants.

En cas de suspicion de présence de résidus d'adhésifs contenant des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) à base de brai de goudron de houille, veuillez contacter l'assistance technique de Bona avant application.



Primaire Bona D515

SUPPORTS ADAPTÉS

- Les supports adaptés (également en association avec le chauffage par le sol) sont :
 - Chape à base de ciment (CT) selon la norme EN 13813
 - Chape au sulfate de calcium (CA) selon la norme EN 13813
 - Nouveaux panneaux de particules (P4-P7) ou OSB 2 - Panneaux OSB 4, vissés fermement, supports en bois
 - Autres sous-planchers secs et sains tels que les panneaux de fibres de gypse
 - Carreaux de céramique bien collés, nettoyés en profondeur et poncés
 - Autres sous-planchers lisses et non absorbants
 - Avant l'utilisation sur des chapes en asphalte coulé (AS, IC10, IC15) selon EN 13813, veuillez contacter l'équipe technique Bona.

APPLICATION

Les conditions optimales d'utilisation sont une température ambiante comprise entre 18 °C et 25 °C, une température du sol comprise entre 15 °C et 20 °C lors de la pose (chauffage au sol inclus) et une humidité relative maximale de 70 %.

Selon l'application, Bona D515 doit être appliqué dilué ou pur, uniformément sur le support à l'aide d'une brosse Bona Floor Brush ou d'un rouleau Bona (poils de 11 mm). Éviter la formation de flaques, de dépôts et de couches épaisses.

Laisser sécher le primaire jusqu'à l'obtention d'un film transparent avant toute autre application.

En tant que primaire avant l'application d'un enduit de

nivellement sur supports absorbants : diluer Bona D515 avec de l'eau dans un rapport de 1:1 à 1:3, selon l'absorption du support, et appliquer uniformément comme décrit ci-dessus. **En tant que promoteur d'adhérence sur supports lisses et non absorbants**

Sur supports lisses et denses, tels que carrelage, résine époxy, bois ou asphalte coulé, appliquer Bona D515 pur avant l'application d'un enduit de nivellement.

En tant que primaire intermédiaire entre les couches d'enduits de nivellement Bona

Diluer Bona D515 avec de l'eau dans un rapport de 1:1 à 1:2 et appliquer uniformément comme décrit ci-dessus.

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, procéder à un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com